

# TIX

## EGYEDÜLÁLLÓAN RUGALMAS, ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG

- Rugalmas marad még nagy hőmérsékletingadozás esetén is.
- Nagy rugalmasságú (nyúlása 700%).
- Porózus és polírozott felületeken egyaránt alkalmazható.
- Már szobahőmérsékleten is polimerizálódik.
- Festhető, vegyszerálló.
- Víz alatt is köt.



## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

# TRANSFIX

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A TRANSFIX egykomponensű, átlátszó, krémszerű anyag, amely a környezet hőmérsékletén polimerizálódik.  
A TRANSFIX a legtöbb általánosan használt anyaghoz tapad, így a fémekhez, fához, üveghez, bőrhöz, vászonhoz, ponyvához, vinil termékekhez, sőt még a polipropilénhez is.

Kikeményedés után a TRANSFIX átlátszó ragasztást vagy tömítést eredményez, mely kitűnő hajlékonysággal és rugalmassággal rendelkezik. Ezért a TRANSFIX kiválóan alkalmas a nagyon különböző hőtágulású anyagok illesztésére és javítására.

## TECHNIKAI ADATOK

Keményesség: 75-85 Shore A  
Szakítószilárdság: 21 N/mm<sup>2</sup>  
Szakadási nyúlás: 700%  
Átütési szilárdság: 500 Volt/mm (25 micron)  
Hőállóság: -84°C -tól +100°C -ig  
Bedolgozási idő: 10 perc  
Kikeményedési idő (20 °C-on):  
8 óra - 70%, 24 óra - 100%  
Vegyszerállóság: kiváló  
- 20%-os salétromsav  
- 10%-os ecetsavszármazékok  
- 10%-os kénsav  
- 5%-os tejsav  
- 20%-os sósav

- bórsav  
- alkoholok  
- élelmiszerek  
- olajok  
- tengervíz  
- fenolok  
Minőségét megőrzi: eredeti, felbontatlan csomagolásban 24 hónapig  
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!  
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Használati utasítás:  
Tisztítsa meg és törölje szárazra a felületeket - érdesítse a polírozott felületeket.  
Nagyon porózus anyagok esetén használjon kellő mennyiségű (több) TRANSFIX-et  
TRANSFIX-szel kenje be mindkét felületet és 3-5 perc elteltével illesse a megfelelő részeket.  
Ha vastag réteg alkalmazása szükséges, ezt több vékony rétegben vigye fel.  
Simítsa el a kötés külső felületét SAFETY CLEAN-nel.  
A kötés 10 perc múlva bőrösödni kezd - a teljes kikeményedés 24 óra múlva következik be.

- Vízhatlan ponyvák javítása.
- Kárpitozott ülések javítása.
- Különböző hőtágulású anyagok csatlakoztatása.
- PVC-ből, polipropilénből és gumiból készült hajlékony csövek, szállító szalagok javítása.
- Műbőrökön lévő lyukak és repedések javítása (felfújható gumicsónak, úszómellények és bóják, esőruházat).
- Átlátszó elektromos szigetelőként történő felhasználás.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerezés | Anyagtípus                |
|----------|-------------|------------|---------------------------|
| N505020  | Transfix    | 95 ml      | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |

