TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

Automotive

PUF

PUTTY HD FLEX

STUCCO RIEMPITIVO FLESSIBILE BICOMPONENTE

- Aderisce a molte superfici, come la maggior parte delle materie sintetiche (plastiche) flessibili e rigide, vetroresine, gelcoat,...ottimo anche su metalli come acciaio inossidabile, ferro zincato, metallo, alluminio, lamiera zincata, poliestere.
- Facile da lavorare
- Molto elastico
- Facile da carteggiare
- Ottima adesione
- Senza amianto e siliconi
- Asciugatura rapida
- Non lascia porosità.
- Resistente a sostanze leggermente acide e basiche, propellenti, solventi, acqua e soluzioni saline antighiaccio



INFORMAZIONI GENERALI

PUTTY HD FLEX è uno stucco bicomponente nero a base di poliestere ottenuto da una miscela di resina di poliestere altamente elastica con diversi minerali riempitivi ecocompatibili.
Per riempire crepe o rifinire parti in plastica precedentemente riparati con bicomponenti (PU Plast o Techno Repair). Grazie all'effetto tixotropico e alla sua modellabilità, è molto semplice ricostruire contorni e profili mancanti. Ha un'ottima adesione su quasi tutti i metalli e le plastiche.
PUTTY FLEX HD può essere applicato anche su lamiere zincate, legno e pietra.

INFORMAZIONI TECNICHE

Base: resina di poliestere con minerali riempitivi
Colore: nero
Odore: stirene
Consistenza: morbido, tixotropico, pastoso
Tempo aperto a +20°C: circa 4-5 minuti
Temperatura di applicazione: minimo +12°C
Tempo di asciugatura (a +20°C, 50% umidità relativa): carteggiabile dopo circa 20-30 minuti
Flash point: (resina) circa 31°C - non applicabile per il catalizzatore
Densità a +20°C: stucco 1.89 g/cm3 - catalizzatore 1.15 g/cm3
Aggiunta catalizzatore: 2-4% (miscelazione ottimale 2,5%)
Il materiale indurito resiste a temperature fino a +120°C
Durata a magazzino: 24 mesi se conservato in confezione originale, a +10/25°C, umidità relativa al max. 60%.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza

APPLICAZIONE ED USO

- La superficie da riparare deve essere pulita, asciutta, libera da grasso e ruggine.
- Prelevare la quantità desiderata di PUTTY HD FLEX e unirla al catalizzatore.
- Applicare la miscela creando uno strato dello spessore desiderato.
- Pulire le attrezzature subito dopo l'uso, aiutandosi se necessario con il solvente Safety Clean o Powersolv.
- Non rimettere il prodotto miscelato nel barattolo.
- Dopo circa 20-30 minuti la superficie riparata può essere carteggiata, forata, tagliata e verniciata.
- PUTTY HD FLEX aderisce alla maggior parte delle plastiche rigide di auto, come PP, PUR, ABS, PA, PVC.
- Non adatto a plastiche a base siliconica o riciclate.
- Per la preparazione e la finitura consigliamo TECHNO DISC BLU.
- Consigliato per rifinire le riparazioni su paraurti, mascherine, carene, ecc... Ottimo anche su tutte le riparazioni eseguite su parti metalliche.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T123001	Putty HD Flex	975 g	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
T124101	Catalizzatore	tubo 25 g	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni, ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.