TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via Adua, 22 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italy
Tel. +39 0332 14398 00
Fax +39 0332 14398 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

Automotive

TFT2H

TECHNO FINISHER 2K HS

TRASPARENTE ACRILICO ALTO SOLIDO

- Elevato residuo secco (oltre il 50%)
- Asciugatura rapida ed ottima distensione
- Anti Scratch
- Facile applicazione
- Perfetta finitura: come primo impianto
- Ideale su basi opache all'acqua e al solvente

INFORMAZIONI GENERALI

Techno Finisher 2k HS è un trasparente bi-componente antigraffio di nuova generazione, ideale per le grosse superfici e per spot-repair. Utilizzabile su tutte le basi opache metallizzate all'acqua e al solvente.
Grazie agli additivi incorporati rende l'applicazione a spruzzo più facile e migliora la distensione del prodotto, riducendo di conseguenza i tempi di lavorazione e i relativi costi. Techno Finisher 2K HS garantisce un'elevata brillantezza nel tempo.

INFORMAZIONI GENERALI

Natura prodotto: resina acrilica ossilidrata
Contenuto solido: 53%
Colore: trasparente
VOC: 2004/42/CE IIB.
Pronto all'uso: (c-840 g/L max) cont. 498 g/L.
Peso specifico: 1010 ± 20 g / l.
Rapporto miscelazione: 2:1.
Viscosità applicazione: 15±5" Coppa Ford Ø 4 at 20°C
Pot-life (20°C): 5-6 h.
Pistola a caduta: Ø 1,3 - 1,4 mm.
Pistola ad aspirazione: Ø 1,5 - 1,6 mm.
Pressione (Bar): 3 – 3,5 ATM
Numero mani: ½+1 normali - intervallo 6-8 min.
Spessore film secco: 45-50 microns.
Flash time: 6-8 min.
Fuori polvere (20°C): 15 min.
Secco al tatto (20°C): 5-6 h.
Pronto da assemblare: 12-16h
Tempo di essicazione: 20°C 24 h, 60°C 30 min.

APPLICAZIONE ED USO

- Techno Finisher 2K HS è raccomandato per grandi superfici e per ritocchi.
- Techno finisher 2K HS contiene speciali additivi che permette un facile applicazione a spruzzo, riducendo i tempi di lavoro.
- Si consiglia un'applicazione prima mano leggera (½ mano) attendere 6/8 minuti applicare una mano piena a copertura.
- Rapporto di miscelazione con il catalizzatore: 2:1.
- Usare il catalizzatore Veloce a temperature tra +5°C e +15°C
- Usare il catalizzatore Medio a temperature tra +15°C e +25/30°C
- Usare il catalizzatore Lento a temperature superiori a +25/30°C

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T122004	Techno Finisher 2K HS	5 l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
T122014	Techno Finisher 2K HS Catalizzatore Medio	2,5l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
T122024	Techno Finisher 2K HS Catalizzatore Lento	2,5 l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
T122034	Techno Finisher 2K HS Catalizzatore Veloce	2,5l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. L'azienda garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita dall'azienda riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.