

QAP

QUICK ANCHOR PRO

- A base di poliuretano
- Applicazione rapida e mirata
- Tempo di asciugatura breve
- Resistente e stabile
- Utilizzabile in modo flessibile, indipendentemente dal materiale da costruzione
- Eccellente per materiali come mattoni forati e pieni, mattoni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, legno e pannelli in fibra di cemento e tutti i comuni materiali da costruzione leggeri e a pannelli
- Per il fissaggio di oggetti leggeri, anche in punti difficili da raggiungere
- Adatto per fissaggi vicino ai bordi
- Ideale come stucco di riparazione
- Verniciabile
- Lavorabile/levigabile
- La facile espansione garantisce l'indurimento e la tenuta permanente
- Economico da usare, senza lunghi tempi di attesa
- Senza solventi e stirene
- Per uso interno ed esterno



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

QUICK ANCHOR PRO

Informazioni Generali

Quick Anchor Pro è un materiale a base di poliuretano che combina un'applicazione rapida e mirata con un breve tempo di asciugatura. È resistente e stabile e può essere utilizzato in modo flessibile, indipendentemente dai materiali da costruzione come mattoni forati e pieni, mattoni in arenaria calcarea, calcestruzzo gassoso, cartongesso, legno e pannelli in fibra di cemento e tutti i comuni materiali da costruzione leggeri e a pannelli. Ideale per fissare

oggetti leggeri anche in punti difficili da raggiungere, utilizzabile anche vicino ai bordi. È anche possibile utilizzarlo come stucco di riparazione. Quick Anchor Pro può essere verniciato, lavorato con utensili o levigato. La sua facile espansione garantisce la polimerizzazione e la tenuta permanente nelle cavità. È privo di solventi e stirene, ha un utilizzo economico senza lunghi tempi di attesa ed è perfetto per l'uso interno ed esterno.

Informazioni Tecniche

QUICK ANCHOR PRO (PARTE A):

Stato fisico: pastoso

Colore: bianco

Odore: delicato

Densità 1,21 g/cm³

Solubilità in acqua: praticamente insolubile

Viscosità dinamica: 27 Pa*s

QUICK ANCHOR PRO (PARTE B):

Stato fisico: pastoso

Colore: Beige chiaro

Odore: delicato

Densità: 1,2 g/cm³

Viscosità dinamica: 22 Pa*s

Rapporto di miscelazione, volume: 1:1

Rapporto di miscelazione, peso: 0,89:1

Termostabilità: -40°C/+100°C

Temperatura di applicazione: +10°C/+20°C

Resistenza alla trazione (a 23°C): 210 kg/cm²

Allungamento a rottura: 15%

Durezza Shore D: 80

Resistività: 1,2x10¹² Ohm*cm

Tempo aperto: 1 minuto

Tempo di presa: 2 - 5 minuti

Catalisi finale: 4 ore

Solubilità in acqua: insolubile

Punto di infiammabilità: 200 °C

Viscosità: 50.000 mPa

Densità: 1,12 g/cm³

Base: Poliuretano bicomponente

Applicazioni ed Uso

- Applicazione:
- Per riparare fori di perforazione rotti o di dimensioni errate
- Riparazione di componenti rotti come cerniere per mobili
- Fissaggio di oggetti leggeri in materiali da costruzione porosi come mattoni pieni e forati, calcestruzzo, intonaco, materiali a base di legno, mattoni silicei, pietra naturale, materiali da costruzione in pannelli, ecc.
- Utilizzo:
- Per un fissaggio sicuro è necessaria una pulizia accurata del foro di perforazione (soffiaggio, spazzolatura)
- Selezionare il tipo di fissaggio corrispondente se necessario usare tasselli a rete (calze)
- Collegare l'ugello di miscelazione alla cartuccia 2K e inserirlo nella pistola per cartucce.
- Applicare 2 cm di adesivo per creare una miscela completa nell'ugello
- A causa della rapida polimerizzazione, è ora essenziale un'ulteriore lavorazione immediata
- Tenere conto del comportamento di rigonfiamento, se necessario
- Dopo l'uso, rimuovere l'ugello di miscelazione, pulire i componenti in eccesso (nota: indurente e adesivo non devono toccarsi) e rimettere il tappo di tenuta
- Suggerimento: a causa del breve tempo di lavorazione, tutti gli utensili e i componenti devono essere preparati in anticipo e, se possibile, tutti i fori di perforazione devono essere preparati
- Osservare la tabella dei carichi
- Tab

Tabella dei carichi	Requisiti di sicurezza	fattore	ancoraggio	ancoraggio
Resistenza a trazione	Resistenza al taglio	singolo	materiali edili	truciolare
Vite Ø	[mm]:	4,0	5,0	6,0
Foro nominale Ø	[mm]:	10	10	10
Profondità del foro	[mm]:	50	50	50
Profondità ancoraggio	[mm]:	45	45	45
Carichi raccomandati				
Cemento ≥ C12/15	[kN]:	0,55	0,65	0,75
Gas Beton	≥ PB2, PP2 [kN]:	0,15	0,20	0,25
Mattoni pieni	≥ KS20, ≥ NF [kN]:	0,52	0,62	0,72
Mattoni in pietra calcarea	p ≥ 1.4 kg/dm ² [kN]:	0,20	0,25	0,30
Mattoni forati	p ≥ 0.9 kg/dm ² [kN]:	0,20	0,25	0,30
Gesso	12.5 mm [kN]:	0,14	0,14	0,14
Cartongesso	12.5 mm [kN]:	0,22	0,22	0,22

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T915150	Quick Anchor Pro 50ml	50ml	vedi stampa + 18 mesi	ADESIVI E SIGILLANTI



ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

