

## AFX

### SUPERSZYBKIE, KRYSTALICZNIE CZYSTY KLEJ AL-FIX

- Klej cyjanoakrylowy
- Klei w ciągu kilku sekund.
- Bez podgrzewania i mieszania - natychmiast gotowy do użycia.
- Ma wysoką wytrzymałość na rozrywanie - silniejszy niż materiał podłoża.
- Jest bardzo ekonomiczny - im cieńsza warstwa kleju, tym silniejsze połączenie.



### UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

## AL-FIX

### INFORMACJE OGÓLNE

AL-FIX jest klejem cyjanoakrylowym, który działa w ciągu kilku sekund.

AL-FIX nie zawiera rozpuszczalnika, jest klejem jednoskładnikowym na bazie monomerów cyjanoakrylu etylu.

AL-FIX jest odporny na działanie: paliw,

rozpuszczalników, olejów, smarów, rozcieńczonych kwasów i ługów, roztworów soli, zmiany temperatur, warunki atmosferyczne, promieniowanie ultrafioletowe. AL-FIX tworzy niekurcliwe złącza o dużej wytrzymałości na ścinanie.

### DANE TECHNICZNE

Barwa: kryształicznie czysty.

Lepkość w temperaturze 20 ° C (Brookfield LVF;

wrzeciono 1 przy 30 obr/min): 100-150 mPa.s. (cP)

Ciężar właściwy w 20 °C: 1,06 g / cm<sup>3</sup>.

Początkowy utwardzanie (w temperaturze 23 ° C i 50% wilg. wzgl. pow.):

Alu: 2 do 10 s, kauczuk Nora: ≤ 5 s, Na PVC: 2 do 10 s.

Odporność na temperaturę: -50 do + 120 ° C (maksymalnie + 150 ° C).


Okres ważności: 12 miesięcy, przechowywać w miejscu suchym i chłodnym, chronić przed mrozem.

Środki bezpieczeństwa: patrz karta charakterystyki.

### ZASTOSOWANIE

- Al-FIX zapewnia wyjątkowo silne wiązanie prawie wszystkich rodzajów materiałów, z wyjątkiem polietylenu, polipropylenu i materiałów zawierających fluor. Materiały, które mogą być połączone z Al-FIX: ABS, aluminium, bakelit, brąz, kauczuki butylowy i chloroprenowy, celulozoid, chrom, delrin (tworzywo termoplastyczne), szkło, miedź, kauczuk naturalny, NBR, neopren, nityl, nylon, żywice fenolowo-formaldehydowe, poliwęglan, polistyren, porcelana, twarde PCV, stal nierdzewna.
- Do materiałów porowatych zaleca się stosowanie AL-FIX Aktywator.
- Dla optymalnej adhezji do aluminium należy powierzchnię zmatowić.

| Kod artykułu | Nazwa               | Opakowanie | Rodzaj                |
|--------------|---------------------|------------|-----------------------|
| N501003      | Al-Fix              | 20 ml      | KLEJE I USZCZELNIACZE |
| N501111      | Al-Fix Aktivator SF | 150ml      | KLEJE I USZCZELNIACZE |



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

