

FAF

WYSOKOWYDAJNY SZYBKIE KLEJE CYJANOAKRYLOWE

- Klej na bazie cyjanakrylanu etylowego
- Skleja w kilka sekund
- Dobrze sprawdza się na trudnych materiałach
- Precyzyjna końcówka dozująca - możliwość ponownego zamykania
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nie wywołuje efektu "kwitnienia"
- Nadaje się do wszystkich rodzajów materiałów
- Bez ogrzewania - bez lutowania - bez mieszania
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie - nie kurczy się
- Bardzo wydajny - im cieńsza warstwa tym silniejsze połączenie
- ANSI / NSF posiada certyfikat do stosowania w systemach wodnych



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

FAST FIX

Informacje ogólne

FAST FIX to specjalny klej na bazie etylestrów cyjanoakrylowych, który nie zawiera rozpuszczalników i ma bardzo krótki czas utwardzania na prawie każdej powierzchni. Ponieważ FAST FIX w porównaniu do większości uniwersalnych klejów jest bardzo nieważliwy na nieaktywne i trudne powierzchnie, ma szerokie zastosowanie w każdych warunkach.

FAST FIX jest odporny na rozpuszczalniki, oleje, benzen, wahania temperatury i warunki atmosferyczne. FAST FIX nadaje się do różnych materiałów i zastosowań. Jest ponadto certyfikowany zgodnie z normą ANSI / NSF 61 do stosowania w komercyjnych i komunalnych wodociągach.

Specyfikacja

Baza chemiczna: Cyjanoakryl-eter etylowy
Postać: płyn
Kolor: bezbarwny
Zapach: drażniący
Lepkość w temperaturze 25°C: 70-120 MPa
Gęstość (DIN 51757): 1,06 g / cm³
Temperatura zapłonu (DIN 55213): > 80°C
Właściwości fizyczne (utwardzony)
Wytrzymałość na rozciąganie:
Stal/stal: > 20 N / mm² DIN EN 1465
Siła rozciągająca na okrągłych profilach gumowych:
SBR/SBR - guma ø18mm: > 1800 N
SBR/SBR 10 Tage / 70°C: > 1800 N
EPDM/EPDM - kauczuk ø16mm: > 250 N

EPDM/EPDM 10 Tage / 70°C: > 220 N
Zakres temperatur: -35°C do +100°C
Temperatura topnienia: +165°C
Czas klejenia:
Aluminium: ≤ 50 sekund.
SBR-guma: ≤ 5 sek.
Poliwęglan: ≤ 12 sek.
EPDM-guma: ≤ 10 sek.
Siła końcowa: 24 godziny

Okres przechowywania: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej, zawsze należy zamknąć wieczko, przechowywać w zacienionym chłodnym miejscu. Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki

Zastosowanie i użycie




- FAST FIX zapewnia wyjątkowo silne połączenie niemal wszystkich rodzajów materiałów,
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj FAST FIX w następujący sposób:
 1. Powierzchnie muszą być oczyszczone z kurzu i oleju / smaru itp. Przed czyszczeniem należy dokładnie wyczyścić powierzchnię środkiem Safety Clean i Multifom.
 2. Aplikuj FAST FIX w bardzo niewielkiej ilości na obie powierzchnie, które chcesz skleić. (W celu szybszego czasu utwardzania oraz trudnych i porowatych powierzchniach przed nałożeniem kleju zastosuj FAST FIX Activator).
 3. Natychmiast połącz ze sobą dwa elementy/powierzchnie.
 4. Unikalny aplikator sprawia, że

- 5. NIE przesuwaj przedmiotu do momentu rozpoczęcia utwardzania się FAST FIX (trwa to tylko sekundę).
- 6. Usuń świeży FAST FIX z powierzchni za pomocą FAST FIX REMOVER.
- 7. Natychmiast zamknij klej, aby wilgoć nie dostała się do butelki FAST FIX.
- Na powierzchniach porowatych, w przypadku błyskawicznego utwardzenia lub trudnych materiałów zaleca się użycie FAST FIX AKTIVATOR.
- W celu wypełnienia luk i szczelin, użyj FAST FIX WYPEŁNIACZ
- Do trudnych powierzchni, takich jak polietylen (PE), polipropylen (PP) lub PTFE przed zastosowaniem FAST FIX należy użyć FAST FIX PRIMER.

cienna warstwa FAST FIX łatwo nakłada się na całą powierzchnię.

Aby uzyskać najlepszą przyczepność do aluminium, najpierw należy najpierw zmatowić powierzchnię.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T501020	Fast Fix Easy	20g	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501205	Fast Fix Gel	20g	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501011	Fast Fix Remover	20g	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501012	Fast Fix Aktivator	150ml	KLEJE I USZCZELNIACZE
T501013	Fast Fix Filler	30g	KLEJE I USZCZELNIACZE



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

