

QAP

PROFESJONALNA SZYBKA KOTWA

- Poliuretanowa formuła bez rozpuszczalników i styrenu
- SZYBKIE i precyzyjne zastosowanie
- Krótki czas schnięcia, wytrzymały, ekonomiczny i stabilny
- Uniwersalny – do różnych materiałów : pustaków, cegieł pełnych i wapienno-piaskowych, betonu komórkowego, płyt gipsowych, drewna, płyt cementowo-włóknowych oraz materiałów lekkiej zabudowy itp.
- Do mocowania lekkich przedmiotów, także w trudno dostępnych miejscach
- Sprawdzony przy mocowaniach blisko krawędzi i przy małych odstępach
- Idealny jako materiał naprawczy do uszkodzonych podłoży
- Możliwość malowania, obróbki mechanicznej i szlifowania
- Łatwe rozprężanie zapewnia utwardzenie i trwałe mocowanie w pustkach
- Do wewnątrz i na zewnątrz - odporny na UV



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i rzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

QUICK ANCHOR PRO

Informacje ogólne

Quick Anchor Pro to poliuretanowa kotwa łącząca szybko i precyzyjnie - z krótkim czasem schnięcia. Jest wytrzymała, stabilna i wszechstronna - sprawdza się we wszystkich materiałach budowlanych, takich jak pustaki, cegły pełne, cegły wapienno-piaskowe, beton komórkowy, płyty gipsowe, drewno, płyty cementowo-włóknowe oraz standardowe materiały lekkiej zabudowy i konstrukcji panelowych. Idealny do mocowania lekkich elementów, także w

trudno dostępnych miejscach, przy krawędziach i małych odległościach od nich. Może służyć jako materiał naprawczy do uszkodzonych podłoży. Można go malować, obrabiać i szlifować. Jego rozprężność zapewnia utwardzenie i trwałe mocowanie w pustkach. Nie zawiera rozpuszczalników ani styrenu, cechuje się ekonomicznym zużyciem i krótkim czasem oczekiwania. Przeznaczony do wewnątrz i zewnętrznych miejsc chronionych przed UV.

Specyfikacja

Część A:
 Stan fizyczny: pastowaty | Kolor: biały
 Zapach: łagodny | Gęstość: 1,21 g/cm³
 Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
 Lepkość dynamiczna: 27 Pa·s

Część B:
 Stan fizyczny: pasta | Kolor: brązowy
 Zapach: łagodny | Gęstość: 1,20 g/cm³
 Lepkość dynamiczna: 22 Pa·s

Po zmieszaniu:
 Baza: poliuretan, 2 składniki | Proporcja mieszania: 1:1 (obj.), 0,89:1 (wag.)
 Temperatura aplikacji: +10°C do +20°C | Odporność termiczna: -40°C do +100°C
 Wytrzymałość na rozciąganie (23°C): 210 kg/cm² | Wydłużenie przy zerwaniu: 15%
 Twardość: 80 Shore D | Rezystywność: 1,2x10¹² Ω·cm
 Czas otwarty: 1 minuta | Czas wiązania: 2-5 minut
 Pełne utwardzenie: 4 godziny | Temperatura zapłonu: 200°C
 Lepkość końcowa: 50 000 mPa·s | Gęstość końcowa: 1,12 g/cm³

Zastosowanie i użycie

- Zastosowanie
- Naprawa zbyt dużych otworów po wierceniu
- Naprawa uszkodzonych elementów (np. jak zawiasy meblowe)
- Mocowanie lekkich przedmiotów w porowatych materiałach, takich jak cegły pełne i dziurawki, beton, tynk, materiały drewnopochodne, cegły silikatowe, kamień naturalny, płyty budowlane itp.
- Sposób użycia
- Dokładnie oczyść (odpyl) otwór po wierceniu - warunek bezpiecznego mocowania.
- Wybierz odpowiedni typ mocowania (jeśli to konieczne, użyj tulei siatkowych do materiałów budowlanych z pustkami).
- Przymocuj końcówkę mieszającą do kartusza i wyciśnij 2 cm kleju, aby wymieszać składniki
- Obróbka wymagana natychmiast ze względu na szybkie utwardzanie.
- Uwzględnij właściwości pęcznienia materiału.
- Po użyciu zdejmij dyszę, usuń nadmiar (utwardzacz i klej nie mogą się stykać), załóż korek.
- Wskazówka: Ze względu na krótki czas obróbki przygotuj wcześniej narzędzia i otwory!!!
- Przestrzegaj tabeli obciążeń

Śruba Ø	[mm]	4,0	5,0	6,0
Nominalna średnica wiertła	[mm]	10	10	10
Głębokość otworu	[mm]	50	50	50
Głębokość kotwienia	[mm]	45	45	45
Zalecane obciążenia:				
Beton ≥ C12/15	[kN]	0,55	0,65	0,75
Beton komórkowy ≥ PB2, PP2	[kN]	0,15	0,20	0,25
Cegła silikatowa ≥ KS20, ≥ NF	[kN]	0,52	0,62	0,72
cegła pełna				
Cegła silikatowa perforowana	ρ ≥ 1.4 kg/dm ³ [kN]	0,20	0,25	0,30
Cegła dziurawka	ρ ≥ 0.9 kg/dm ³ [kN]	0,20	0,25	0,30
Tynk gipsowy	12,5 mm [kN]	0,14	0,14	0,14
Płyta gipsowo-włóknowa	12,5 mm [kN]	0,22	0,22	0,22

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T911450	TM Applicator HD 50ml	1pc.	-	PRZYBORY
T915150	Quick Anchor Pro 50ml	50ml	Patrz kod produktu + 18 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE
Y911303	Mixer Tip 50ml blue	10pcs.	-	PRZYBORY

