TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

# CVX

# CONFIX

**FUNKCJONALNY I MOCNY KLEJ MONTAŻOWY**

- Łatwe, kontrolowane utwardzanie
- Szerokie spektrum przyczepności do wielu materiałów
- Łatwa aplikacja
- Bardzo wysoka siła wiązania
- Bezzapachowy
- Właściwości wypełniania szczelin
- Trwale elastyczny
- Możliwość szlifowania i malowania
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Odporność na temperaturę do +80°C




## Informacje ogólne

CONFIX to idealny produkt do klejenia i montażu. Zapewnia niezwykle mocne trwałe wiązanie w każdych warunkach, zarówno w zastosowaniach rzemieślniczych, jak i przemysłowych. CONFIX oferuje doskonałą przyczepność do różnych materiałów drewnianych i budowlanych, ceramiki, metali, tworzyw termoutwardzalnych i termoplastycznych oraz spełnia najwyższą grupę obciążeń według normy DIN D4 przy klejeniu drewna z drewnem. CONFIX to szczególnie mocny klej montażowy, który umożliwia uzyskanie trwałego połączenia o wysokiej funkcjonalności i bardzo dużej wytrzymałości.

## Specyfikacja

Stan skupienia: pastowaty
Materiał: Modyfikowany poliuretan
Kolor: beżowy
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: 229 °C
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny
Lepkość dynamiczna: 624 Pa·s (20 °C)
Skurcz objętościowy po pełnym utwardzeniu: 0%
Wytrzymałość na rozciąganie: Drewno: 10,0 N/mm², Kamień lub cegła: 11,5 N/mm², Aluminium: 14,0 N/mm²
Stabilność termiczna: od -30°C do 80°C
Zużycie: 400 g/m²
Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
Aplikacja:
Czas montażu: 100% utwardzenia po 24h.
Okres przydatności do użytku: 15 miesięcy
Środki bezpieczeństwa: Zapoznać się z kartą charakterystyki

## Zastosowanie i użycie

- Powierzchnie klejonych materiałów muszą być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć ewentualne pozostałości klejów i powłok.
- Połącz części do klejenia przed rozpoczęciem formowania się naskórka na kleju CONFIX. W razie potrzeby dociśnij je do momentu uzyskania funkcjonalnej twardości.
- CONFIX lekko pieni się podczas procesu wiązania. Nieutwardzony CONFIX można zebrać ściereczką. Utwardzony klej może być szlifowany lub piaskowany oraz malowany.
- UWAGA:
- Lepkość 1-składnikowych klejów poliuretanowych jest dwukrotnie wyższa podczas obróbki w temperaturze +15°C niż w temperaturze +25°C.
- Klej zmienia kolor, jeśli jest wystawiony na działanie promieni słonecznych. Siła wiązania nie zmienia się!
- Klejenie aluminium: Możliwe tylko na powierzchniach chemicznie obrobionych lub malowanych. Surowe aluminium można kleić wyłącznie po odpowiednim wstępnym przygotowaniu lub zastosowaniu primera.
- Klejenie materiałów o różnej dylatacji należy ocenić pod kątem ich długotrwałej wydajności!

| Kod artykułu | Nazwa | Opakowanie | Okres przydatności do użycia | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|
| T569000 | TMT Caulking Gun 26:1 | 1pc. | - | PRZYBORY |
| T901000 | Confix 310ml | 310ml | Patrz kod produktu + 15 miesięcy | KLEJE I USZCZELNIACZE |
| T901003 | Confix Multi Tip | 20 pcs/set | - | PRZYBORY |








### ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.