

MPE

CHEMICZNY GWÓŹDŹ-NAJSILNIEJSZY WŚRÓD KLEJÓW DO TWORZYW SZTUCZNYCH

- opracowany specjalnie do klejenia polietylenu PE, polipropylenu PP
- jest dwuskładnikowym hybrydem metakrylanów
- idealny do wypełniania ubytków, uszczelniania i klejenia trudno klejących się tworzyw sztucznych
- odporny na uderzenia mechaniczne
- posiada wysoką odporność na rozrywanie



UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

MEGAPLAST PPE

INFORMACJE OGÓLNE

MEGAPLAST PPE jest dwuskładnikowym hybrydem metakrylanów przeznaczonym do wypełniania ubytków, uszczelniania i klejenia tworzyw sztucznych trudno klejących się (o niskiej energii powierzchniowej - LSE) takich jak polietylen, polipropylen. MEGAPLAST PPE można stosować w branży samochodowej, przemyśle elektrycznym i elektronice, optyce i przemyśle szklarskim do klejenia szkła, w budownictwie, przemyśle meblowym, chemicznym, maszynowym itp.

MEGAPLAST PPE posiada dużą odporność na bodźce mechaniczne i dużą siłę adhezji do podłoża. MEGAPLAST PPE może łączyć ze sobą tworzywa sztuczne oraz dowolne kombinacje z użyciem metali, szkła, ceramiki.

DANE TECHNICZNE


Barwa: opalizująca
Proporcja mieszania: 1/10
Czas przygotowania w temp. 20°C: 5 min
Czas wiązania w temp. 20°C (klejone elementy nie dają się rozerwać w rękach): 2 godz.
Czas pełnego wiązania w temp. 20°C: 8 godz.
Twardość (Shore D), ASTM D2240: 50
Wytrzymałość na rozrywanie dla PE, ASTM D638: 13 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie dla PE ASTM D638: 6 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie dla PP ASTM D638: 7 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu, ASTM 638: 5%
Temperatura pracy (aplikacji): 20 - 25°C
Wytrzymałość na temperaturę: 120°C
Odporność chemiczna: bardzo dobra na paliwa, oleje, smary, rozcieńczone alkalia i kwasy.
Odporność na promieniowanie UV: całkowita
Możliwość malowania powierzchni: dowolne farby i lakiery.
Okres magazynowania: 12 miesięcy między 0 °C a 15 °C i 6 miesięcy między 15 °C a 23 °C.
Bezpieczeństwo pracy: patrz karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

ZASTOSOWANIE

- Klejenie PP i PE z ABS, PVC, HPL, melaminą, drewnem, szkłem, kamieniem, poliestrem, twardymi lub elastycznymi tworzywami sztucznymi z wypełniaczami z włókna syntetycznego lub bez.
- Klejenie uszczelnianie i wypełnianie ubytków w tworzywach sztucznych o niskiej energii powierzchniowej takich jak PP, PE.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N593900	Pistolet do wtłaczania w proporcji 1/10	1 szt.	PRZYBORY
N597101	Megaplast PPE	37 ml	KLEJE I USZCZELNIACZE
N597902	Koncówki mieszające	12 szt.	PRZYBORY



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

