

SB40T

USZCZELNIANIE I KLEJENIE JEDNYM PRODUKTEM

- Przylega do powierzchni suchych i mokrych, również pod wodą.
- Zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii.
- Przylega do większości materiałów.
- Nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanianów.
- Wiąże się szybko - nie pozostawia plam.
- Ma dobrą odporność chemiczną po utwardzeniu.
- Tworzy silne, elastyczne połączenia (22 kg/cm²).
- Można go malować.



UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-MastersPolska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

SEAL & BOND MS 40 TRANS

INFORMACJE OGÓLNE

SEAL & BOND MS40 TRANS to środek uszczelniający oparty na bazie mieszaniny polimerów.
SEAL & BOND MS40 TRANS to doskonały środek uszczelniający.
SEAL & BOND MS40 TRANS to uszczelnienie i klejenie w jednym produkcie.

SEAL & BOND MS40 TRANS zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii.

SEAL & BOND MS40 TRANS nie płami.

SEAL & BOND MS40 TRANS może być stosowany również na wilgotnych powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

Wyjątkowe przyleganie do cegły, cementu, kamienia, drewna, betonu, stali, szkła, ceramiki, aluminium, itp. poliolefin (PP, PE), politetrafluoroetylen (PTFE) i związków bitumicznych.
Odporność chemiczna:
Dobra: woda, słona woda, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje, smary, rozcieńczone kwasy organiczne.
Odpowiednia: estry, ketony, związki aromatyczne.
Zła: stężone kwasy, chlorowane rozpuszczalniki, ługi.
Odporność na ciśnienie w temp. 23°C:
5 bar (dla warstwy o grubości 3 mm)
Czas powierzchniowego wysychania w temp. 23°C:
30-40 min. (50% wilg. wzg. pow.)
Czas wysychania do obciążenia w temp. 23°C:
60 min. (50% wilg. wzg. pow.)
Czas całkowitego wysychania w temp. 23°C:
24 h - 4 min., 48 h - 6 min., 72 h - 7 min.

Maksymalna deformacja uszczelniania (ISO 9046): 20 %

Zgodność z PN-EN ISO 11600:

klasa ISO 11600 F 12,5% HME

Kurczliwość: < 2%

Twardość po 3 tygodniach (DIN 53505):
40 Shore A

Wytrzymałość na rozrywanie (DIN 53507):
220 N/cm²

Wytrzymałość na ścinanie (DIN 53507): 90 N/cm²

Odporność na temperaturę: od - 30°C do 95°C,
max. 155°C (któtkotrwale 30 min.)

Temperatura nanoszenia: +5°C do 40°C

Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504): 250%

Przydatność do użycia: 12 miesięcy, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

ZASTOSOWANIE

- SEAL & BOND MS40 TRANS jest idealnie przejrzysty i elastyczny. Klei i uszczelnia. Można go stosować w łazienkach, kuchniach i innych wnętrzach oraz w różnego rodzaju warsztatach.
- Silnie wiąże większość materiałów takich jak: kamień, cegła, metal, ceramika, emalia, tworzywa akrylowe, porcelanowe, lakier, metal, drewno (z wyjątkiem PP, PE, PTFE i asfaltu).
- Nie pozostawia śladów na kamieniu.
- Nie uszkadza warstwy lustrzanej.

- UWAGA:
- Ze względu na różnorodność farb i lakierów na rynku zaleca się wykonanie próby w miejscu niewidocznym. Farby akrylowe wymagają dłuższego czasu schnięcia w przypadku SEAL & BOND MS40 TRANS. Zmiana kolorów może być wywołana czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV.
- UWAGA
- Lakier na bazie żywicy alkidowej stosowany w SEAL & BOND MS 40 TRANS może mieć wolniejszy proces schnięcia.
- SEAL & BOND MS 40 TRANS ma mniejszą przyczepność do PP, PE, bitumów i silikonów.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N539596	Seal & Bond MS 40 Trans	Pojemnik 310 ml	KLEJE I USZCZELNIACZE



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

