

## ZIG

### PREPARAT OCHRONNY DO POWIERZCHNI METALOWYCH DAJĄCY EFEKT OCYNKOWANIA

- Zapewnia błyszczący wygląd dzięki cząstkom aluminium i cynku
- Tworzy idealną powłokę o wyglądzie cynku galwanicznego po zastosowaniu ZINC 240 lub ZINC 720
- Silna adhezja do wszystkich rodzajów metali
- Zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną
- Ekonomiczny w użyciu
- Można go malować za pomocą najczęściej używanych farb i lakierów



### UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

## ZINC GUARD

### INFORMACJE OGÓLNE

ZINC GUARD tworzy równą powierzchnię o błyszczącym wyglądzie cynkowo/aluminiowym podobnym do powierzchni ocynkowanych ognioowo. Zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną dla wszystkich powierzchni metalowych. Jest szybki i łatwy w stosowaniu. Powłoka ochronna z 99,5% czystego aluminium i cząstek cynku powstaje po zaledwie jednym prysnięciu. Dzięki dodatkom z żywicy syntetycznej, cząsteczki drobnego aluminium i cynku trwale przylegają do materiału podstawowego.

Po nałożeniu żywica paruje i pozostawia powłokę z czystego aluminium/cynku, która topi się na powierzchni metalu. ZINC GUARD ma dobrą odporność chemiczną i dobrze przylega do większości lakierów, materiałów syntetycznych, metali żelaznych i nieżelaznych. ZINC GUARD wykazuje bardzo dobre właściwości elastyczne.

### INFORMACJE TECHNICZNE

Postać: Aerosol  
Zapach: charakterystyczny  
Temperatura zapłonu: -97 °C  
Dolna granica wybuchowości: 0,7 Vol%  
Górna granica wybuchowości: 13,0 Vol%  
Prężność par (w 20 °C): 4 hPa

Gęstość (w 20 °C): 0,71 g/cm<sup>3</sup>  
Rozpuszczalniki organiczne: 90,3%  
Zawartość substancji stałych: 7,4%  
Temperatura stosowania: 10 °C - 25 °C  
Odporność na temperaturę -50 °C do 100 °C, krótkotrwale w 120°C/130 °C

### ZASTOSOWANIE

- Używaj ZINC GUARD w temperaturze pokojowej. Dobrze wstrząśnij przed użyciem.
- Upewnij się, że powierzchnia lub części, które mają być obrabiane są czyste, suche, wolne od oleju i smaru. Aby zagwarantować idealne przygotowanie, dostępnej obróbki użyj "SAFETY CLEAN" i "NOVAKLEEN".
- Rozpyl równą warstwę i pozostaw do wyschnięcia.
- PO UŻYCIU: aby wyczyścić dyszę i zapobiec zablokowaniu, przytrzymaj puszkę do góry dnem i rozpylaj, dopóki nie zostanie uwolniony gaz.
- Nadaje się jako podkład po spawaniu w konstrukcjach metalowych i stalowych, do konserwacji ogólnej, znajdzie zastosowanie także w warsztatach samochodowych itp. Nadaje błyszczący wygląd po spawaniu i szlifowaniu materiałów cynkowanych ognioowo.

| Kod artykułu | Nazwa      | Opakowanie | Rodzaj                                         |
|--------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| T112001      | Zinc Guard | 500 ml     | ŚRODKI DO OCHRONY I<br>PIELĘGNACJI POWIERZCHNI |

