

SBK

SISTEM DE SIGILARE ȘI BLOCARE

- Ușor de folosit.
- Întărire rapidă.
- Gama de temperatură: -55° C până la +150° C.
- Sigilează instantaneu.
- Sigur contra vibrațiilor.
- Rezistă la substanțe chimice.
- Anticoroziv.
- NU CONȚINE SUBSTANȚE PERICULOASE!
- Certificare NSF



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SUPER BLOCK

Informații generale

SUPER BLOCK UNIVERSAL ALBASTRU este un produs de folosință generală cu rezistență excelentă contra produselor chimice. Este potrivit pentru aplicații cu suprafețe mai greu de lipit cum ar fi oțel inox și acoperite unde dezamblarea cu unelte de mână este necesară. Asigură lubrifierea pentru strângerea corectă. Previne desfacerea și curgerea în cazul șocurilor și vibrațiilor din șuruburi și piulițe. Este conformă normativelor DIN EN 751-1 (DVGW). Nu este permisă folosirea la instalațiile de gaz casnice conform normelor germane TRGI 86/96.

Informații tehnice

STRONG - ROȘU

Proprietăți fizice (produs lichid)
Bază chimică: Diester of Methacrylic Acid
Culoare: roșu/ fluorescent
Vâscozitate: 25°C Brookfield RVT
4000 - 7000 mPas spindle/ rpm 3/ 2,5
1200 - 1800 mPas spindle / rpm 3/ 20
Densitate: 1.11 g/cm³ 25°C
Diametrul maxim al filetelui: M 36
Dimensiunea de umplere : 0.25 mm
Punct de inflamabilitate: > 100°C
Durată de valabilitate: 1 an la temperatura camerei

Proprietăți fizice (produs întărit)
Măsurat pe M10 x 20 șurub - grad 8.8 zinc galvanizat - piuliță 0.8d (no on-torque)
Forță inițială după: 10 - 20 minute
Forță funcțională după: 2 - 4 ore
Forță finală după: 3 - 6 ore
Cuplul de rupere/desfacere: > 20 Nm (M10) DIN 54454
Cuplul predominant : > 35 Nm (M10)
Forța de forfecare: > 20 N/mm² DIN 54452
Gama de temperatură: - 55°C până la +150°C

SUPER BLOCK STRONG ROȘU este un blocant deosebit de puternic pentru piese filetate din metal (inclusiv oțel inox și din piese protejate cu zinc) unde dezamblarea periodică nu este cerută. Este excelent pentru blocarea pieselor în condiții de mari șocuri, vibrații sau condiții chimice și de mediu sunt prezente.

Se recomandă pentru blocarea permanentă a prezoanelor de chiulasă și a corpului pompei. Produsul are calitate de lubrifiere în vederea montării ușoare și un coeficient bun de frecare la strângerea cu unelte.

UNIVERSALE - ALBASTRU


Proprietăți fizice (produs lichid)
Bază chimică: Diester of Methacrylic Acid
Culoare: albastru / fluorescent
Vâscozitate: 25°C Brookfield RVT
5000 - 9000 mPas spindle/ rpm 3/ 2,5
1500 - 3000 mPas spindle / rpm 3/ 20
Densitate: 1.12 g/cm³ 25°C
Diametrul maxim al filetelui: M 36
Dimensiunea de umplere : 0.25 mm
Punct de inflamabilitate: > 100°C
Durată de valabilitate: 1 an la temperatura camerei

Proprietăți fizice (produs întărit)
Măsurat pe M10 x 20 șurub - grad 8.8 zinc fosfatat - piuliță 0.8d (no on-torque)
Forță inițială după: 5 - 15 minute
Forță funcțională după: 0,5 - 1 ore
Forță finală după: 1 - 3 ore
Cuplul de rupere/desfacere: ~ 21 Nm (M10) DIN 54454
Cuplul predominant : ~ 10 Nm (M10)
Forța de forfecare: ~ 20 N/mm² DIN 54452
Gama de temperatură: - 55°C până la +150°C

Aplicații și utilizare

- ATENȚIE:
Folosirea SUPER BLOCK UNIVERSAL ALBASTRU nu este recomandată pentru filete din cupru sau aliaje de cupru, care au contact cu apă caldă (> 40°C), fără o testare prealabilă.
- SUPER BLOCK UNIVERSAL albastru = Produs alternativ Loctite 243
SUPER BLOCK STRONG roșu = Produs alternativ Loctite 262

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T560501	Super Block universal	50 ml albastru	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

