SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

NLK

NOVALOK

UŞOR DE FOLOSIT PENTRU BLOCARE ŞI SIGILARE

- Se reduce la minimum numărul produselor blocante necesare.
- Nu conţine solvenţi – monocomponent – întărire rapidă.
- Prin folosirea Novalok sistemele de blocare se fixează şi sigilează fără alte intervenţii şi pot fi reutilizate.
- Protejează împotriva coroziunii.
- Rezistă la vibraţii şi şocuri.
- Sigilează instantaneu.
- Sigilările nu se contractă şi nu se crapă.
- Rezistă la gaze şi fluide cum ar fi benzină, motorină, vazelină..
- Gama de temperatură de la -55°C la +150°C.
- Cele trei tipuri de Novalok asigură toate cerinţele de blocare.



Informaţii generale

NOVALOK este un produs anaerobic ce este complet diferit de alţi adezivi şi sigilanţi pentru metale.
NOVALOK nu necesită catalizare şi nu conţine solvenţi, în schimb se întăreşte în absenţa aerului.
NOVALOK adeziv anaerobic rămâne lichid când este expus pe suprafeţe metalice deschise, astfel că nu trebuie să asamblăm piesele imediat.
Când este aplicat şi piesele montate fără aer, se întăreşte la rezistenţă completă producând o lipire puternică şi inertă ce previne coroziunea, blochează, sigilieză şi fixează.

NOVALOK este conceput pentru fixarea sigură a pieselor, dar permite totuşi dezasamblarea cu unelte convenţionale când este necesar. Produsul este disponibil în 3 grade diferite pentru a corespunde necesităţilor de fixare. Pe piesele uzate sau unde se înregistrează jocuri în toleranţă, NOVALOK este folosit şi pentru umplere şi pentru blocare.

Informaţii tehnice

Culoare: verde (SF), albastru (M), verde (C)
Aplicaţii: până la M36 (SF,M,C)
Vâscozitate în mPa-S la 25°C:
2500 (SF), 1000 (M) (thixotropix), 10 (C)
Joc de umplere mm până la rupere:
0.08-0.5 (SF), 0.05-0.5 (M), 0.2-0.1 (C)

oţel/oţel N/mm²:
12-20 (SF), 4-8,5 (M), 4,5-7,5 (C)
Gama de temperatură °C: -55 +150 (SF,M,C)
Durata de valabilitate: 24 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

Aplicaţii şi utilizare

- NOVALOK “C” (verde)
  pentru blocarea părţilor asamblate şi pentru sigilarea fisurilor
- NOVALOK AKTIVATOR
  accelerează catalizarea celor 3 tipuri de blocanţi (SF, M, C) întotdeauna folosiţi NOVALOK AKTIVATOR pentru metale neferoase şi materiale sintetice!!!
  extra degresare
- NOVALOK “SF” (verde)
  pentru fixarea părţilor cilindrice cum ar fi rulmenţi, arbori, axe etc.
- NOVALOK “M” (albastru)
  pentru blocarea şuruburilor, piuliţelor, sigilarea ţevilor etc.

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Categorie
N541003	Novalok SF	50 ml	ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE
N542003	Novalok M	50 ml	ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE
N543003	Novalok C	50 ml	ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE
N545001	Novalok Aktivator	50 ml	ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE








Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Novatio se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Novatio nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.