

NTS

SOLUȚIE BICOMPONENTĂ PE BAZĂ DE RĂȘINĂ EPOXIDICĂ CU CONȚINUT DE TITAN

- Compusă din rășină epoxidică și titan.
- Foarte potrivită pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
- Gama de temperatură de la -35°C la 300°C.
- Este economică și ușor de folosit.
- Întotdeauna amestec corect.
- Poate fi folosită pentru reparații și lipire.
- Bună adeziune pe suprafețe metalice feroase și neferoase, de asemenea pe lemn, sticlă, ciment, suprafețe ceramice și multe suprafețe sintetice.
- Rezistă la presiuni de până la 84N/mm².
- Nu este conductivă și este anticorozivă.
- Rezistă la ulei, alcool, carburanți, acizi și multe substanțe chimice.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Novatio nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

NOVA TITAN STICK

Informații generale

NOVA TITAN STICK este o soluție de bază de rășină epoxidică cu conținut de titan care rezistă la temperaturi mari (300°C).

NOVA TITAN STICK poate fi folosit pentru lipirea și repararea multor materiale.

NOVA TITAN STICK aderă pe aproape toate metalele cum ar fi bronz, alamă, cupru, aluminiu, fier brut, oțel dar și pe ciment, lemn, sticlă ... de asemenea pe multe materiale sintetice.

NOVA TITAN STICK poate fi găurit, șlefuit, presat sau tăiat.

Informații tehnice

Compoziție: rășini epoxidice și pulbere de titan.

Vâscozitate: pastă solidă.

Culoare după catalizare: gri verde.

Temp de lucru la 20°C: 30 minute.

Temp de uscare la 20°C: operabil după 1 oră (35%), rezistență mecanică după 4 ore (50%), putere finală după 48 ore (100%).

Întărire: 24 ore (20°C).

Gama de temperatură: -35°C la +280°C (max. 300°C).

Rezistența la rupere: 7,5 N/mm².

Rezistența la presiune (DIN 53281-83): 80 N/mm².

Rezistența la produse chimice: mulți acizi, uleiuri, alcooli, carburanți, ester, apă etc.

Durată de valabilitate: 18 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.


Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

Aplicații și utilizare

- **INDUSTRIE:**
 - repararea corpurilor arzătoarelor și boilerelor.
 - repararea părților deteriorate din cauza coroziunii la radiatoare și schimbătoare de căldură
 - repararea supapelor și a sistemelor de închidere la compresoare.
 - repararea carcasei pompelor defecte, a coliviiilor de rulment uzate, țevi, refacerea filetelor șuruburilor
 - repararea suprafețelor care vor fi lăcuite la temperaturi ridicate

- **AUTOMOTIVE**
 - reparații la sistemul de admisie a aerului și de asemenea la sistemul de evacuare.
 - repararea blocurilor motoare, a băilor de ulei, pompe de apă etc...
 - repararea filetelor șuruburilor, a corpului sistemelor de injecție și a altor părți, a rezervoarelor metalice de combustibil, rezervoare de apă etc

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N638010	Nova Titan Stick	57g	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

