

RUSA

EXTERMINATOR RUGINĂ

- Neutralizează chimic rugina
- Lasă un strat dur și protector de lungă durată contra ruginii
- Siglează, protejează și prelungește viața metalelor feroase
- Transformă zonele ruginate într-un strat protector negru
- Bariera protectivă poate fi vopsită după uscare dacă se dorește
- Poate fi revopsit



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comprobabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru completitudinea și corectețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

RUSTCON AEROSOL

Informații generale

RUSTCON AEROSOL este o formulă inovativă nouă chimică care transformă

rugina nedorită într-un strat polimeric dur, negru sticla rezistent la rugină.

Informații tehnice

Tip: Polimeric, stratul catalizează la aer.

Presiunea vaporilor (la 20°C): 5200 hPa

Formă: Aerosol

Densitate (la 20°C): 0,797 g/cm³

Culoare: brun deschis

Viscozitate cinematică (la 40°C): ≤ 20,5 mm²/s

Miros: caracteristică

A se depozita în locuri răcoroase și uscate.

Punct de autoaprindere: -42°C

Măsuri de siguranță: consultați fișa de siguranță.

Punctul initial de fierbere: -24,8°C

Temperatura de autoaprindere: 235°C

Limita inferioară de explozie: 1,1 Vol%

Limita superioară de explozie: 20,0 Vol%

Aplicații și utilizare

- Pregătirea suprafetelor:
- Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără grăsimi, murdărie sau uleiuri. Îndepărtați rugina desprinsă și şlefuiți cu hârtie abrazivă sau perie de sărmă.
- Agitați tubul RUSTCON AEROSOL până la omogenizare cel puțin un minut înainte de folosire.
- Aplicați când suprafețele și tubul sunt la temperaturi între 8-25°C.

- Țineți tubul la 20 - 25 cm de suprafață, aplicați un strat subțire și egal de RUSTCON pe metalul ruginiit. Aplicați 2 - 3 straturi "umed pe umed" fără picurare.
- Lăsați stratul să convertească și să se usuce.
- Aplicarea finală se va usca într-un strat negru.
- Poate fi vopsit după uscare aproximativ 6 ore.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T181001	Rustcon Aerosol 500ml	500ml	vezi data impr. + 36 luni	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR

