SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

QAP

QUICK ANCHOR PRO

QUICK ANCHOR PRO

- Pe bază de poliuretan
- Aplicație rapidă și direcționată
- Timp scurt de uscare
- Rezistent și stabil
- Poate fi folosit flexibil, indiferent de materialul de construcție
- Excelent pentru materiale precum cărămizi goale și solide, cărămidă nisip-var, beton gazos, gips-carton, plăci din fibre de lemn și ciment și toate materialele ușoare de construcție și panouri comune.
- Pentru fixarea obiectelor ușoare, chiar și în locuri greu accesibile
- Potrivit pentru prindere aproape de margini și distanțe mici de margine
- Ideal ca și umplere pentru repararea materialul de bază spart
- Poate fi vopsit peste
- Poate fi prelucrat/slefuit
- Expansiunea ușoară garantează întărirea și menținerea permanentă în cavități
- Economic de utilizat fără timp lung de așteptare
- Fără solvenți și stiren
- Pentru utilizare în interior și exterior protejat împotriva UV



Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt oferite cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, este potrivit pentru utilizatori, indiferent de test, adecvarea fiecărui produs pentru propriile scopuri. Tech-Masters nu este responsabil pentru caracterul complet și acuratețea informațiilor și refuză garanția pentru utilizarea dumneavoastră specifică. Garanția, pe care o oferă produsele Tech-Masters, se referă doar la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În nici un caz Tech-Masters nu poate fi făcut responsabil pentru daune accidentale, sau daune pentru utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către alt client.

Informații generale

Quick Anchor Pro este un material pe bază de poliuretan care combină aplicarea rapidă și direcționată cu un timp scurt de uscare. Este rezistent și stabil și poate fi utilizat în mod flexibil, indiferent de materialele de construcție, cum ar fi cărămizi goale și solide, cărămidă nisip-var, beton gazos, gips-carton, lemn și fibre de ciment și toate materialele ușoare de construcție și panouri ușoare.
Ideal pentru fixarea obiectelor ușoare, chiar și în locuri greu accesibile, chiar utilizabile aproape de margini și distanțe mici de margine. De asemenea, este posibil să se utilizeze ca si material de umplere la reparația materialului de bază spart.
Quick Anchor Pro poate fi vopsit, prelucrat cu unelte sau șlefuit. Expansiunea sa ușoară garantează întărirea și menținerea permanentă în cavități. Nu conține solvenți și stiren, are o utilizare economică, fără timp lung de așteptare și este perfect pentru utilizare în interior și exterior protejată împotriva UV.

Informații tehnice

Quick Anchor Pro (partea A):
Stare fizica: pastoasa
Culoare: alb
Miros: ușor
Densitate 1,21 g/cm³
Solubilitate în apă: practic insolubil
Vâscozitate dinamică: 27 Pa*s

Quick Anchor Pro (Partea B):
Stare fizică: Pastă
Culoare: maro
Miros: ușor
Densitate: 1,2 g/cm³
Vâscozitate dinamică: 22 Pa*s

Baza: poliuretan 2 componente
Raport de amestecare, volum: 1:1
Raport de amestecare, greutate: 0,89:1
Termostabilitate: -40°C/+100°C
Temperatura de aplicare: +10°C/+20°C
Rezistenta la tractiune (la 23°C): 210 kg/cm²
Alungire la rupere: 15%
Duritate Shore D: 80
Rezistivitate: 1,2x10^12 Ohmxcm
Timp deschis: 1 minut
Timp de setare: 2 - 5 minute
Cataliza finală: 4 ore
Solubilitate în apă: insolubil
Punct de aprindere: 200 °C
Vâscozitate: 50.000 mPa
densitate: 1,12 g/cm³

Aplicații și utilizare

Tabel de sarcină:	Siguranța necesară	factorii sunt	luate în considerare	cont.
Valabil pentru tracțiune	și sarcini de forfecare	a unei singure	ancoră pentru	Șuruburi pentru PAL
Șurub Ø	[mm]:	4.0	5.0	6.0
Burghiu nominal Ø	[mm]:	10	10	10
Adâncimea găurii	[mm]:	50	50	50
Adâncimea de ancorare	[mm]:	45	45	45
Recomandat	Încarcă:			
Beton ≥ C12/15	[kN]:	0,55	0,65	0,75
Beton celular	≥ PB2, PP2 [kN]:	0,15	0,20	0,25
Cărămidă solidă nisip-var	≥ KS20, ≥NF [kN]:	0,52	0,62	0,72
Nisip-var perforat	ρ ≥ 1,4 kg/dm² [kN]:	0,20	0,25	0,30
Cărămidă perforată	ρ ≥ 0,9 kg/dm² [kN]:	0,20	0,25	0,30
Tencuială de gips	12,5 mm [kN]:	0,14	0,14	0,14
Plăci din fibră de gips	12,5 mm [kN]:	0,22	0,22	0,22

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie





