SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

SET-AC

SEAL TECH AC

AGENT DE ETANȘARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, PE BAZĂ DE ACRILAT 1K

- Gamă largă de aderență pe substraturi standard de construcție
- Pentru rosturi de conectare și dilatare cu solicitări mici și medii
- Pentru umplerea și netezirea adâncițurilor, crăpăturilor, găurilor și altor lucrări de reparații
- Poate fi vopsit, lăcuit și tencuit
- Poate fi prelucrat ud pe ud - economic de utilizat
- Pierdere de volum redusă în timpul întăririi
- Miros redus
- Aderență fără grund
- Poate fi aplicat prin suprafață
- Fără solvenți, izocianați și siliconi
- Rezistent la UV
- Stabilitate foarte bună la îmbătrânire
- Potrivit pentru utilizare în interior



Informații generale

SEAL TECH AC este un etanșant acrilic plasto-elastic profesional, pe bază de dispersie apoasă, potrivit pentru rosturi de conectare și dilatare cu solicitări mici și medii. SEAL TECH AC are o gamă largă de proprietăți de aderență pe substraturi standard de construcție și poate fi utilizat și pentru umplerea și netezirea adâncițurilor, crăpăturilor, găurilor și altor lucrări de reparații. SEAL TECH AC poate fi vopsit, lăcuit și tencuit.

Prelucrarea umed-pe-umed este posibilă, dacă este necesar. SEAL TECH AC impresionează prin pierderea redusă de volum în timpul întăririi, are un miros redus și permite aderența fără grund. SEAL TECH AC este construibil și are o bună stabilitate la îmbătrânire. SEAL TECH AC poate fi utilizat în interior și este rezistent la UV. SEAL TECH AC nu conține solvenți, izocianați și siliconi.

Informații tehnice

Material: Pastă tixotropică
Tip: Sigilant acrilic pe bază de apă
Stare agregată: păstoasă
Culoare: albă
Miros: caracteristic
pH: 3,5 - 5
Greutate specifică: Aprox. 1,70 g/ml
Timp de formare a peliculei: Aprox. 20 min. (la 23°C; 50% umiditate relativă)
Interval de temperatură de aplicare: +5°C până la +40°C

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI ÎNTĂRIT (la 23°C; 50% umiditate relativă):
Temperatura de funcționare: -20°C până la + 80°C
Duritate Shore A (ISO 868): Aprox. 30 (peliculă cu grosimea de 6 mm)
Rezistență maximă la tracțiune (ISO 37): Aprox. 0,40 MPa
Alungire la rupere (ISO 37): > 120 %

Aplicații și utilizare


- APLICARE:
  Pentru etanșarea îmbinărilor interioare ale finisărilor pentru pereți, partiții, plafoane false și șipci de bordură.
  Îmbinări de legătură la polițele ferestrelor, între zidărie etc.
  Pentru umplerea fisurilor, îmbinărilor de șipci, împrejurul cofrajelor de obloane etc.
  Potrivit pentru îmbinarea polistirenului expandat pe substraturi absorbante.
  Potrivit pe toate substraturile poroase uzuale din construcții.

- UTILIZARE:
  După pregătirea substratului, aplicați SEAL TECH AC folosind PISTOLUL DE APLICARE TMT.
  Pentru a obține o suprafață perfectă a agentului de etanșare, acesta va fi uniformizat cu ajutorul unei unelte umezite cu apă înainte de a se forma pelicula. Uniformizarea este recomandată, nu doar din motive estetice, dar și prin prisma faptului că aceasta garantează contact apropiat și o bună aderență de substrat.
  Imediat după uniformizare, îndepărtați banda de mascare folosită. Produsul proaspăt și uneltele pot fi curățate cu apă.
  Nu se va aplica pe substraturi cu conținut de bitum sau gudron, dar și pe materiale care secretă uleiuri sau plastifianți. Nu se va utiliza în contact cu metale netratate (risc de oxidare)

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T567101	Seal Tech AC alb	290ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEIZARE







Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectețea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.