SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

PUP

PU PLAST

SISTEM CU AUTO-AMESTECARE, CU DOUĂ COMPONENTE

- Întărire rapidă
- Procesul de uscare debutează după doar 45 de secunde
- Sablare după 15 minute
- Întărire la temperatura camerei
- Rezistă la: uleiul de motor, parafină, acid acetic, benzină, apă, solvenți, temperaturi de până la 90°C
- Proprietăți de umplere ridicată
- Îmbină diferite materiale
- Proprietăți ne-contractante
- Șlefuire ideală până la zero

Informații generale

PU PLAST este un adeziv poliuretanic cu două componente, cu întărire la temperatura camerei, de culoare neagră, inodor, tixotropic, special creat pentru pentru îmbinări structurale ale unei game variate de materiale, cum ar fi, materiale termorigide și termoplastice, oțel, aluminiu, beton, lemn și sticlă.

Informații tehnice

PU Plast black 1 min. (PART A):
Starea fizică: Lichid
Culoare: negru
Miros: caracteristică
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: > 200 °C
Punctul de aprindere: 182 °C
Presiunea vaporilor: 0,1 Pa
Densitate: 1 g/cm3
Viscozitate, dinamica: 3000 mPa* s

PU Plast black 1 min. (PART B):
Starea fizică: Lichid
Culoare: cupru
Miros: caracteristică
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: > 300 °C
Punctul de aprindere: 205 °C
Presiunea vaporilor: 0,01 Pa
Densitate: 1,2 g/cm3
Viscozitate, dinamica: 4.000 mPa* s
Temperatura de autoaprindere: > 600 °C

PU Plast black 5 min. (PART A):
Starea fizică: Lichid
Culoare: negru
Miros: caracteristică
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: > 200 °C
Punctul de aprindere: 182 °C
Presiunea vaporilor: 0,1 Pa
Densitate: 1 g/cm3
Viscozitate, dinamica: 3000 mPa* s

PU Plast black 5 min. (PART B):
Starea fizică: Lichid
Culoare: cupru
Miros: caracteristică
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: > 300 °C
Punctul de aprindere: 205 °C
Presiunea vaporilor: 0,01 Pa
Densitate: 1,2 g/cm3
Viscozitate, dinamica: 4.000 mPa* s
Temperatura de autoaprindere: > 600 °C

Aplicații și utilizare

- AUTOMOTIVE:
  Pentru îmbinarea rapidă a pieselor rupte din plastic și metal. Diferite brățări de pe bare de protecție, capote, cuve din plastic, din mecanismul farurilor frontale, farurile din spate și geamurilor. Nivelarea și reglarea pieselor, repararea orificiilor și șuruburilor deteriorate,...
- SECTOARE DE ACTIVITATE:
  Repararea componentelor de la ferestre și uși realizate din plastic, lemn, metal și aluminiu, realizarea instalațiilor pentru plăcuțe, litere, reparații a circuitelor electronice industriale, sistemelor mecanice, întreținere la interior și la exterior.
- Pregătire și amestecare:
  Piesele trebuie să fie curate, fără urme de unsoare, și trebuie să fie complet uscate
  Pentru rezultate superioare, piesele trebuie să fie sablate, în prealabil de lipire
  Temperatură de folosire: între +5°C și +30°C
  Folosiți adezivul doar cu duzele de amestecare standard.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie



Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea si corectețea informațiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.