

SIG

VASELINĂ SILICONICĂ TRANSPARENTĂ, UNIVERSALĂ

- Unsoare pe bază de rășină siliconică netopibilă
- Rezistentă la temperaturi între -40 °C și +250 °C
- Aderă foarte bine la suprafețe
- Previne blocarea și are proprietăți de izolare electrică (sticlă, metal)
- Inodoră și incoloră
- Rezistă foarte bine la solvenți, agenți chimici și apă
- Nu corodează metalele și nu deteriorează materialele plastice/cauciucul
- Certificată NSF H1
- Fără MOSH/MOAH
- Sigură pentru utilizare în industria alimentară



Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, utilizatorilor li se recomandă, indiferent de tip, să testeze adecvarea fiecărui produs la scopurile proprii. Societatea Tech-Masters nu va putea fi trasă la răspundere pentru completitudinea și exactitatea informațiilor, și va avea dreptul de a refuza garanția pentru utilizarea dumneavoastră specifică. Garanția, oferită prin produsele Tech-Masters, este asociată doar condițiilor standard de vânzare ale acestui produs. Societatea Tech-Masters nu va putea fi trasă la răspundere, sub nicio formă, pentru daunele incidentale sau daune provenite din utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.

SILICO GREASE H1

Informații generale

SILICO GREASE H1 este un lubrifiant siliconic translucid și inodor, conceput pentru utilizarea în diverse industrii. Nu conține abrazivi, solvenți sau siliconi volatili. SILICO GREASE H1 creează un strat flexibil, izolant și protector, făcând suprafața tratată rezistentă la apă și coroziune. Datorită formulării speciale, rezistă foarte bine la solvenți și alți agenți chimici.

SILICO GREASE H1 poate fi utilizat în siguranță pe diverse materiale, cum ar fi sticla, metalul, plasticul, cauciucul și multe altele.

Are o rezistență excelentă la temperaturi de la -40 °C până la 250 °C. Chiar și la temperaturi ridicate, SILICO GREASE H1 nu se fisurează, nu se topește și nu se întărește. SILICO GREASE H1 aderă la metale uscate, ceramică, cauciuc și rășini sintetice. SILICO GREASE H1 nu atacă metalele, rășinile fenolice și uree, polistirenul și polietilena.

Informații tehnice

GĂLEATĂ CU UNSORI SILICO

Stare fizică: pastă
Culoare: albicioasă
Miros: inodor
Compoziție chimică: ulei de silicon
Punct de aprindere: > 300 °C
Densitate: 0,98 g/cm³
Temperatură de autoaprindere: > 400 °C
Solubilitate în apă: practic insolubil
Penetrare lucrată (la 25 °C): 220/250
Consistență NLGI: N.3
Punct de îngheț: -50 °C
Rezistență la temperatură: de la -40 °C la +250 °C
Constantă dielectrică (la 25 °C și 10² Hz): 2,74
Compatibilitate cu elastomerii:
EPDM-EPM-NBR-SBR-NR-IR-BR-IIR
Incompatibilitate cu elastomerii:
MFQ-MPQ-MPVQ-MQ-MVQ
Contact accidental cu alimentele: da
Contact cu apa potabilă: da
Rezistență la spălare cu apă: da
Rezistență la lichide polare: da
Termen de valabilitate: 36 luni, a se păstra într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fisa cu date de securitate.

SILICO GREASE TUBE

Stare fizică: pastă
Culoare: albicioasă
Miros: inodor
Punct de aprindere: > 100 °C
Solubilitate în apă: practic insolubil
Evaporare (în 24 ore și la 200 °C): < 2%
Penetrare la prelucrare (25 °C): 225/280 (după 60 de lovături)
NLGI: 2
Punct de îngheț: aprox. -50 °C
Temperatură de funcționare: -40 °C până la +200 °C
Durată de valabilitate: 36 luni, a se păstra într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fisa cu date de securitate.

Aplicații și utilizare

• APLICAȚII:

• UTILIZARE:

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T208001	Silico Grease H1 1kg	1 kg	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI
T208005	Silico Grease H1 5kg	5kg	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI
T208100	Silico Grease H1 100g	100g	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI

