

HPW

Ceară de înaltă performanță

- cu efect de autoregenerare
- Protejează cavitățile, cum ar fi partea inferioară a caroseriei, panourile laterale și capotele
- Potrivit pentru metale feroase și neferoase, piese de mașini, unelte, echipamente și componente de construcții
- Eficient ca protecție în timpul depozitării și transportului
- Formează o peliculă protectoare cu aderență ridicată și durabilă
- Oferă rezistență de lungă durată la coroziune și oxidare
- Pătrunde excelent în pori, îmbinări și spații
- Rezistent la căldură până la 180 °C, rezistent la apă și sare
- Aderă la suprafețe verticale, rămâne ca o ceară (nu se lipește)
- Sigur pe suprafețe vopsite și sintetice, inodor și fără substanțe aromatice



Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, este recomandabil ca utilizatorii să verifice, indiferent de test, dacă fiecare produs este adecvat pentru scopurile lor. Tech-Masters nu este responsabil pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor și nu oferă garanție pentru utilizarea specifică a acestora. Garanția oferită de produsele Tech-Masters se referă numai la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În niciun caz Tech-Masters nu poate fi trasă la răspundere pentru daune accidentale sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.

HIGH PERFORMANCE WAX

Informații generale

Ceara HIGH PERFORMANCE este o ceară de conservare cu proprietăți de autoregenerare, cu un conținut ridicat de ceară, care formează un film protector puternic adeziv pentru protecție pe termen lung împotriva oxidării și coroziunii. Este potrivită pentru toate

metalele feroase și neferoase, fiind compatibilă cu vopselele și materialele plastice. Se utilizează pentru protecția cavităților, a depozitelor și a transporturilor. Datorită acțiunii capilare excelente, asigură o protecție fiabilă la îmbinări și în zonele greu accesibile.

Informații tehnice

Material de bază: Ceară, aditivi, solvenți fără compuși aromatici
Culoare: alb-transparent/negru/maro
Consistență: lichidă
Uscare/adezare: Evaporarea solvenților
Densitate specifică (20 °C), DIN 51757: aprox. 0,85/0,86 kg/l
Curățare: Solvent (proaspăt), mecanică (uscat)
Diluant: Solvent
Punct de aprindere: > 61 °C
Silicon: fără

Rezistență (20 °C) după întărire:
Apă, spray cu sare, ulei, acizi ușori și baze
Formarea peliculei (20 °C, 65 % UR):
aprox. 105 min (+/- 100 μm)
Uscare completă (20 °C, 65 % UR):
aprox. 5-6 ore (+/- 100 μm)
Testul cu ceață salină (DIN 50021):
> 1.000 ore, Ri 0 la un strat uscat de 100 μm
Rezistență la temperatură (întărit): - 25 °C până la 180 °C
Conținut de solide (DIN53216), (3 ore la 120 °C):
aprox. 42%
Vâscozitate (20 °C), (Brookfield, Spdl 3, V100):
aprox. 325 mPa.s

Aplicații și utilizare

- **INDUSTRIE | AUTOMOBILE/CAROSERIE:**
- Protecție anticorozivă pentru piese de mașini, matrițe, scule, suprafețe metalice, axe, cabluri metalice – de exemplu, transportul maritim
- Strat protector temporar pentru finisarea ulterioară
- Etanșarea interiorului, a profilelor tubulare etc.
- Protejează împotriva ruginii de suprafață
- Ideal pentru utilizare după reparații ale caroseriei sau operațiuni de sudură
- Pentru șasiul vehiculelor, aripile, pasajele roților, capotele
- **UTILIZARE:**
- A se utiliza la temperatura camerei (15°C până la 25°C)
- A se agita foarte bine sau a se amesteca temeinic înainte de utilizare!
- Ceara High Perf. trebuie aplicată cu pistolul nostru Coating Gun Pro sau cu pistolul cu cupă sub presiune (3-4 bari)
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără praf, rugină și grăsime
- Pulverizați un strat uniform pe piesa sau suprafața care urmează să fie tratată, de la o distanță de aproximativ 20 cm
- Uscarea completă se realizează în funcție de grosimea stratului - 0,1 mm în 5-6 ore
- Curățați dispozitivele cu solvenți precum SAFE CLEAN
- Nu pulverizați pe piese fierbinți, cum ar fi sistemul de evacuare, sistemul de frânare, cutia de viteze sau piese ale motorului

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
-------------	----------	----------	-----------

