SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

ZIG

ZINC GUARD

PROTECTOR SUPRAFEȚE METALICE CU ASPECT ZINC ALUMINIU

- Conferă un aspect lucios datorită particulelor de aluminiu și zinc
- Strat de finisare perfect, cu aspect galvanizat, după aplicarea produsului ZINC 240 sau ZINC 720
- Aderență puternică la toate tipurile de metale
- Oferă protecție suplimentară împotriva coroziunii
- Economic în utilizare
- Poate fi vopsit cu cele mai comune vopsele și lacuri



Informații generale

ZINC GUARD creează o suprafață uniformă, cu o acoperire bună, având un aspect lucios de zinc/aluminiu, similar cu cel al suprafețelor zincate la cald. Oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii pentru toate suprafețele metalice, fiind ușor și rapid de aplicat. După o singură pulverizare se formează un strat protector din particule de aluminiu și zinc cu o puritate de 99,5%. Datorită aditivilor din rășină sintetică, particulele fine de aluminiu și zinc aderă ferm la materialul de bază. După aplicare, rășina se vaporizează și lasă un strat de aluminiu/zinc pur care se topește pe suprafața metalică.
ZINC GUARD are o bună rezistență chimică și aderă bine la majoritatea lacurilor, materialelor sintetice, metalelor feroase și neferoase.
ZINC GUARD prezintă proprietăți de elasticitate foarte bune.

Informații tehnice

Formă: aerosol
Culoare: metalică
Miros: caracteristic
Punct de fierbere inițial: -44,5 °C
Punct de aprindere: -97 °C
Temperatură de autoaprindere: 365 °C
Limita inferioară de explozie: 0,7 % vol.
Limita superioară de explozie: 13,0 % vol.
Presiunea vaporilor (la 20 °C): 3800 hPa
Densitate (la 20 °C): ≈ 0,826 g/cm³
Rezistență la temperatură: -50 °C până la +100 °C (max. +130 °C)
Temperatura de aplicare: 10 °C - 25 °C

Aplicații și utilizare

- Utilizați ZINC GUARD la temperatura camerei și agitați bine înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că suprafața sau piesele care urmează să fie tratate sunt curate, uscate și lipsite de ulei și grăsime. Pentru a garanta o pregătire perfectă, vă rugăm să utilizați „SAFETY CLEAN” și „NOVAKLEEN” pentru pretratare.
- Pulverizați un strat uniform și lăsați-l să se usuce.
- DUPĂ UTILIZARE: pentru a curăța duza și a preveni blocarea, țineți cutia cu capul în jos și pulverizați până când se eliberează doar gaz.
- Se poate utiliza ca grund după sudare în construcții metalice și din oțel, întreținere generală, ateliere de caroserie auto etc. Perfect potrivit pentru a crea un aspect galvanizat lucios după sudarea și șlefuirea materialelor zincate la cald.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T112001	Zinc Guard 500ml	500ml	vezi data impr. + 36 luni	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR







Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, este recomandabil ca utilizatorii să verifice, indiferent de test, dacă fiecare produs este adecvat pentru scopurile lor. Tech-Masters nu este responsabilă pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor și nu oferă garanție pentru utilizarea specifică a acestora. Garanția oferită de produsele Tech-Masters se referă numai la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În niciun caz Tech-Masters nu poate fi trasă la răspundere pentru daune accidentale sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.