

CVX

ADEZIV PENTRU MONTAJE PUTERNICE

- Întărire rapidă și controlată
- Lipește un spectru mare de materiale
- Ușor de folosit
- Mare putere adezivă
- Fără miros
- Are proprietăți de umplere a golurilor
- Elasticitate permanentă
- Poate fi șlefuit și vopsit
- Rezistență mare la condiții atmosferice
- Gama de temperatură până la +80°C



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

CONFIX

Informații generale

CONFIX este produsul ideal pentru lipiri și asamblări. Asigură o adezivare rapidă și puternică chiar și în condiții dificile, util în aplicații industriale cât și manuale. CONFIX asigură o adezivare excelentă pe multe tipuri de lemn și materiale de construcții, ceramică, metale, materiale termoplastice.

Produsul respectă standardele DIN EN 204 -D4 pentru lipiri lemn pe lemn. CONFIX este adeziv puternic de asamblare care dă posibilitatea de a realiza lipiri permanente funcționale și cu forță mare.

Informații tehnice


Starea fizică: pastos
Material de bază: poliuretan modificat
Culoare: bej
Miros: caracteristică
Punctul de aprindere: 229 °C
Temperatura de autoaprindere: 400 °C
Densitate: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Solubilitate în apă: Nu se poate amesteca
Vâscozitate, dinamică: 624 Pa·s (20 °C)
Reducerea volumică după întărire: 0%.
Forța de forfecare: lemn 10.0 N/mm², cărămidă sau piatră 11.5 N/mm², Aluminu 14.0 N/mm²

Stabilitate termică: -30 C până la 80 C
Consum estimat: 400 gr/m².
Temperatura de aplicare: +5 C la + 35 C
Aplicații: timp de fixare: 5 minute, 10 minute avem 80% catalizare
45 minute 100% catalizat în condiții normale
Durata de valabilitate: 15 luni
Măsurile de siguranță: consultați Fișa de Securitate.

Aplicații și utilizare

- Suprafețele de lipit trebuie să fie uscate, fără praf și grăsimi. Îndepărtați componentele care se pot rupe.
- Uniți părțile de lipit înainte de începerea catalizării CONFIX. Dacă este cazul, presați părțile până când se obține duritatea funcțională.
- În timpul catalizării CONFIX crește ușor în volum. CONFIX necatalizat poate fi curățat cu șervețele de curățare. Adezivul întărit poate fi șlefuit sau sablat și vopsit.
- NOTĂ:
Vâscozitatea adezivilor monocomponenți poliuretanici este dublu la temperaturi cuprinse între +15°C și +25°C.
- Culoarea adezivului se schimbă prin expunerea la soare, dar nu se modifică puterea de adezivare.
- Lipirea aluminiului: Este posibilă doar pe suprafețe pre-tratate chimic sau vopsite. Aluminu netratat poate fi lipit doar cu un tratament pregătitor sau prin folosirea unui primer.
- Lipirea materialelor cu coeficient diferit de dilatare trebuie să fie evaluată din punct de vedere a stabilității pe termen lung!

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T901000	Confix	310ml	vezi data impr. + 15 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

