SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

FAF

FAST FIX

ADEZIV RAPID UNIVERSAL

- Pe bază de cianoacrilat - ester
- Lipește în câteva secunde
- Insensibil pentru suprafețe inactive și dificile
- Vârf precis de dozare - sistem de închidere
- Nu conține solvenți
- Nu lasă pete
- Potrivit pentru toate tipurile de materiale și aplicații
- Fără încălzire - fără sudare - fără amestecare
- Rezistență ridicată la rupere - nu se contractă
- Foarte economic - cu cât este mai subțire stratul de adeziv cu atât mai puternică este lipirea
- Certificat NSF



Informații generale

FAST FIX este un adeziv pe bază de cianoacrilat fârâ solvenți și cu un timp foarte rapid de catalizare pe aproape toate suprafețele. Datorită insensibilității sale față de suprafețele inactive și dificile comparativ cu adezivii normali, FAST FIX reacționează pe toate aplicațiile și condițiile.

FAST FIX este rezistent la solvenți, uleiuri, benzeni, fluctuații de temperatură și condiții atmosferice. FAST FIX este potrivit pentru numeroase materiale și aplicații. Este certificat conform ANSI/NSF Standard 61 pentru utilizare în sistemele de apă potabile comerciale și rezidențiale.

Informații tehnice

Stare fizică: lichid
Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Punct de aprindere: > 80 °C
Densitate: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Solubilitate în apă: imiscibil
Vâscozitate dinamică: 70 - 120 mPa* s (25 °C)
Proprietăți fizice (peliculă întărită)
Rezistența la forfecare la tracțiune pe:
Oțel / oțel: > 20 N/mm² DIN EN 1465
Forța de tracțiune pe profile rotunde din cauciuc:
SBR / SBR – cauciuc ø 18 mm: > 1800 N
SBR / SBR 10 zile/70 °C: > 1800 N
cauciuc EPDM / EPDM ø 16 mm: > 250 N
cauciuc EPDM / EPDM 10 zile/70 °C: > 220 N
Interval de temperatură: de la -35 °C până la +100 °C
Punct de topire: +165 °C
Timp de fixare:
Aluminiu: ≤ 50 sec.
Cauciuc SBR: ≤ 5 sec.
Policarbonat: ≤ 12 sec.
Cauciuc EPDM: ≤ 10 sec.
Rezistență finală: 24 ore

Condiții de depozitare: la temperatura camerei, păstrați întotdeauna capacul închis, depozitați la umbră, ferit de căldura directă.
Măsuri de siguranță: consultați Fisa cu date de securitate.

Aplicații și utilizare

- FAST FIX furnizează o lipire puternică între foarte multe materiale
- Pentru rezultate bune folosiți FAST FIX în următorul mod:
  1. Suprafețele trebuie să fie curate de praf și ulei / vaselină etc. Curățați suprafața cu Safety Clean și Multifoam (Powerfoam) pentru a avea o pregătire perfectă înainte de lipire.
  2. Aplicați FAST FIX într-un strat subțire pe ambele suprafețe de lipit. (Pentru a avea o catalizare mai rapidă și pentru lipirea suprafețelor dificile și poroase aplicați FAST FIX Aktivator înainte de lipire și lăsați să se usuce)
  3. Presați cele două suprafețe imediat.
  4. O apăsare puternică asigură că FAST FIX este aplicat pe toată suprafața în strat subțire.
  5. NU mișcați piesele lipite înainte ca FAST FIX să fie întărit (timp de câteva secunde).
-
- Pe suprafețe poroase, pentru lipiri rapide sau pe materiale dificile, recomandăm folosirea FAST FIX AKTIVATOR.
- Pentru umplerea spațiilor mai mari folosiți FAST FIX FILLER.
- Pentru materiale dificile cum ar fi POLIETILENĂ (PE), POLIPROPILENĂ (PP) SAU PTFE folosiți FAST FIX PRIMER înainte de aplicarea FAST FIX.

  Pentru o adezivare puternică pe aluminiu, recomandă, șlefuirea iniatială.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T501020	Fast Fix Easy 20g	20g	vezi data impr. + 15 luni	ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE
T503020	Fast Fix 20g	20g	vezi data impr.	ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE









Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectetea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.