

MFX

ADEZIV BI-COMPONENT PE BAZĂ DE METIL METACRILAT CU ÎNTĂRIRE LA TEMPERATURA CAMEREI

- Reacționează foarte repede.
- Nu necesită măsurare, cântărire sau mixare.
- Rezistă la apă și produse chimice.
- Rezistență mare la temperatură.
- Mare rezistență la tracțiune.
- Umple neregularitățile din materialele de lipit.
- Nu conține solvenți, nu se contractă după catalizare.
- Compensează factorii diverși de dilatare a materialelor.
- Ușor de folosit.
- Ideal pentru lipirea metalului cu sticla.

- Multifix este disponibil în două variante:

MULTIFIX CLEAR:
adeziv transparent
mică vâscozitate

MULTIFIX
capacitate mare de umplere
vâscozitate mare



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Xintex se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

MULTIFIX

INFORMAȚII GENERALE

MULTIFIX este un adeziv universal, rapid pe bază de 2 componente metil metacrilat cu întărire la temperatura camerei. Cele două componente, rășina și activatorul nu necesită pre-mixare. Procesul de catalizare începe îndată ce activatorul intră în contact cu rășina. MULTIFIX umple neregularități de până la 0,8 mm. După 2 - 5

minute piesele pot fi mutate, iar după 2 - 3 ore MULTIFIX prezintă 90% din puterea definitivă. MULTIFIX ESTE DISPONIBIL ÎN DOUĂ VARIANTE: Multifix culoare gălbuie- pentru lipiri care necesită umpleri cu adezivi cu vâscozitate mare. Multifix clear: transparent - pentru lipiri transparente și cu vâscozitate mică a rășinii.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ


Gama de temperatură: - 35°C la +155°C permanent / +180°C: 30 minute.
Curățare: înainte de catalizare: KSS - SSO; după catalizare: mecanic.
Consum: 180 la 300 gr/m² aplicat în straturi de 0,15 la 0,25 mm.
În cazul grosimilor mai mari sau pentru grăbirea catalizării, se va aplica activator pe ambele suprafețe.

Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- Folosință universală în mentenanță și ateliere.
- electrotehnică.
- repararea componentelor mașinilor.
- echipament sportiv.
- lipiri sticlă - metal.
- fixarea oglinzilor retrovizoare.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N503005	Multifix	60g	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N503105	Multifix clear	60g	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

