

SET

MS POLYMÉR PRE LEPENIE A TESNENIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

- Ideálne lepidlo pre:
okná a sklá
inštalátorov a údržbárov
lepenie kameňa a mramoru
- môže byť aplikovaný na suché, ale aj
na mokré povrchy
- vysoká pevnosť v ťahu
- dá sa ľahko prefarbiť alebo prelakovať
- neobsahuje žiadne: izokyanáty,
rozpúšťadlá, ani silikóny
- rýchlo vytvrdzuje
- odolný voči UV-žiareniu
- odolný voči slanej vode
- odolný voči chlôrovaným rozpúšťadlám
(max 9%)
- obsahuje spomaľovač horenia, trieda B2
- odolný voči plesniam, zabraňuje ich rastu



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi..

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL TECH 55 je lepidlo na báze MS polymérov. Je špeciálne vytvorené pre lepenie skla a okien, pre opravné práce u inštalátorov a na lepenie kameňa a mramoru.
 SEAL TECH 55 je bez zápachu a môže sa používať v interiéri aj exteriéri.

Dá sa aplikovať aj vo veľmi tenkých vrstvách. Spôhlivo sa dá nanášať do veľmi tenkých vrstiev alebo prekryvané (aj keď je vrstva už vytvrdnutá) do vrstvy hrúbky 15-20 mm. Môže sa premaľovať alebo prelakovať, a to aj v mokrom (nevytvrdnutom) stave.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Materiál: MS polymér
 Vôňa: charakteristická
 Farba: čierna, biela, transparentná
 Tvrdosť: 53 Shore A
 Teplota varu: 270 °C
 Bod vzplanutia: 227 °C
 Teplota pri spracovaní: 5 °C do 40 °C
 Teplotná odolnosť: -40 °C až 90 °C
 Vytvrdzovanie: 3-4 mm za 24 hodín
 Predĺženie pri pretrhnutí: 350 %
 Viskozita: 900 mPa.s


Hustota : 1,42 g/cm³
 Pevnosť v ťahu: 2,3 N/mm²
 Skladovateľnosť:
 - v dobrom uzavretom pôvodnom balení
 - uložené na chladnom a suchom mieste
 - pri teplote 5 °C až 25 °C:
 do 12 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Pred lepením očistite lepené povrchy od prachu a mastnoty. Použite na to výrobok SAFETY CLEAN alebo MULTIFOAM. V prípade, že potrebujete dosiahnuť hladký povrch, nastriekajte na lepidlo SAFETY CLEAN a uhladte pomocou prstov alebo špachtle.
- Okná, dvere a fasády: pre tesnenie hliníka, skla, plastov, dreva, plechov, parapetov, a to aj v kombinácii:
 Tesnenie skla v syntetických a hliníkových profiloch;
 vytesnenie hliníkových rohov;
 Tesnenie hliníkových vodiacich lišt na stavebných materiáloch (kameň, betón, mramor, ...);
 Tesnenie dverových profilov z hliníka, plastu, dreva na stenu alebo na stavebný materiál;
 Upevnenie a utesnenie železných a neželezných platní pri osádzaní okien.
- Inštalatéri a údržbári:
 Tesnenie PVC a kovových rúrok a potrubí, použiteľný aj na pozinkované rúry;
 Tesnenie sanitárnych dielov a sprchových kútov (ideálny, pretože je bez zápachu a môže byť aplikovaný na mokré povrchy);
 Tesnenie umývadiel (má protihubové a baktericídne vlastnosti).
 • Prírodný kameň a mramor:
 Tesnenie a lepenie týchto materiálov na steny;
 Lepenie písmen, tabuliek a rôznych znakov na mramor;
 Lepenie a utesnenie skla a zrkadla (SEAL TECH 55 nepoškodzuje strieborný film na zrkadle);
 Vhodný na lepenie belgického modrého kameňa a žuly (nezanecháva žiadne škvrny);
 Ideálny ako tesnenie medzi mramorom a kovom.
 Môže byť ľahko premaľovateľný a prelakovateľný, a to aj akrylátovým disperzným lakom.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T569101	SEAL TECH 55 čierny	290 ml	LEPIDLÁ A TMELY
T569201	SEAL TECH 55 biely	290 ml	LEPIDLÁ A TMELY
T569601	SEAL TECH 55 transparentný	290 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

