

SET

MS POLYMÉR PRE LEPENIE A TESNENIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

- Ideálne lepidlo pre:
 - okná a sklá
 - inštalátorov a údržbárov
 - lepenie kameňa a mramoru
- môže byť aplikovaný na suché, ale aj na mokré povrchy
- vyšoká pevnosť v ťahu
- dá sa ľahko prefarbiť alebo prelakovať
- neobsahuje žiadne: izokyanáty, rozpúšťadlá, ani silikóny
- rychlo vytvrdzuje
- odolný voči UV-žiareniu
- odolný voči slanej vode
- odolný voči chlórovaným rozpúšťadlám (max 9%)
- obsahuje spomaľovač horenia, trieda B2
- odolný voči plesniam, zabráňuje ich rastu



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi..

SEAL TECH 55

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL TECH 55 je lepidlo na báze MS polymérov. Je špeciálne vytvorené pre lepenie skla a okien, pre opravné práce u inštalátorov a na lepenie kameňa a mramoru. SEAL TECH 55 je bez zápachu a môže sa používať v interiéri aj exteriéri.

Dá sa aplikovať aj vo veľmi tenkých vrstvách. Spoľahlivo sa dá nanášať do veľmi tenkých vrstiev alebo prekryvané (aj keď je vrstva už vytvrdnutá) do vrstvy hrúbky 15-20 mm. Môže sa premaľovať alebo prelakovať, a to aj v mokrom (nevytvrdnutom) stave.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Materiál: MS polymér
 Vôňa: charakteristická
 Farba: čierna, biela, transparentná
 Tvrdosť: 53 Shore A
 Teplota varu: < 34°C
 Bod vzplanutia: 180 °C
 Hustota : 1652,7 kg/m³
 Relatívna hustota: 1,653
 Kinematická viskozita (pri 40 °C): > 20,5 cSt
 Teplota samovznietenia: ≈ 420 °C
 Tlak pár (pri 20 °C): 100 Pa
 Tlak pár (pri 50 °C): 0,51 kPa



Teplota pri spracovaní: 5 °C do 40 °C
 Teplotná odolnosť: -40 °C až 90 °C
 Vytvrdzovanie: 3-4 mm za 24 hodín
 Predĺženie pri pretrhnutí: 350 %
 Viskozita: 900 mPa.s
 Pevnosť v ťahu: 2,3 N/mm²
 Skladovateľnosť:
 - v dobre uzavretom pôvodnom balení
 - uložené na chladnom a suchom mieste
 - pri teplote 5 °C až 25 °C:
 do 12 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Pred lepením očistite lepené povrchy od prachu a mastnoty. Použite na to výrobok SAFE CLEAN alebo MEGA FOAM. V prípade, že potrebujete dosiahnuť hladký povrch, nastriekajte na lepidlo SAFE CLEAN a uhladte pomocou prstov alebo špachtle.
- Okná, dvere a fasády: pre tesnenie hliníka, skla, plastov, dreva, plechov, parapetov, a to aj v kombinácii; tesnenie skla v syntetických a hliníkových profiloch; vytesnenie hliníkových rohov; tesnenie hliníkových vodiacich líšt na stavebných materiáloch (kameň, betón, mramor, ...); tesnenie dverových profilov z hliníka, plastu, dreva na stenu alebo na stavebný materiál; upevnenie a utesnenie železných a neželezných platní pri osádzaní okien.
- Inštalatéri a údržbári: tesnenie PVC a kovových rúrok a potrubí, použiteľný aj na pozinkované rúry; tesnenie sanitárnych dielov a sprchových kútov (ideálny, pretože je bez zápachu a môže byť aplikovaný na mokrý povrch); tesnenie umývadiel (má protihubové a baktericídne vlastnosti).
- Prírodný kameň a mramor: tesnenie a lepenie týchto materiálov na steny; lepenie písmen, tabuliek a rôznych znakov na mramor; lepenie a utesnenie skla a zrkadla (SEAL TECH 55 nepoškodzuje strieborný film na zrkadle); vhodný na lepenie belgického modrého kameňa a žuly (nezanecháva žiadne škvrny); ideálny ako tesnenie medzi mramorom a kovom. Dá sa ľahko premaľovať a prelakovať, a to aj akrylátovým disperzným lakom.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T569101	SEAL TECH 55 čierny	290 ml	LEPIDLÁ A TMELY
T569201	SEAL TECH 55 biely	290 ml	LEPIDLÁ A TMELY
T569601	SEAL TECH 55 transparentný	290 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

