

ZIN2

ODOLNÁ ZINKOVÁ OCHRANA KOVŮ GALVANIZÁCIOU ZA STUĐENA

- Mikročastice zinku vytvárajú veľmi účinnú ochrannú vrstvu galvanizáciou za studena.
- Dlhotrvejúca, odolná a flexibilná vrstva, ktorá sa neodlupuje.
- Skúška odolnosti soľnou hmlou: 240 h (2-vrstvy), 480 h (3-vrstvy).
- Excelentné priľnutie a vysoké pokrytie na všetkých druhoch kovov vďaka epoxy-modifikovanej alkydovej živici a 100 %-ne čistého zinkového prášku.
- Zastavuje koróziu a chráni pred poškodením vplyvom vlhkosti a hrdze.
- Excelentný prostriedok pri opravách žiarovo pozinkovaných dielov, či dokonca ako náhrada žiarového pozinkovania.
- Diely ošetrené ZINC 240 môžu byť bodovo zvárané.
- Ľahké premaľovanie.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

ZINC 240

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ZINC 240 je unikátnou zmesou epoxy-modifikovanej alkydovej živice a čistého 100 %-ného zinkového prášku.
 Po aplikácii na kovy ZINC 240 vytvorí flexibilnú a

zároveň veľmi odolnú vrstvu, ktorá poskytuje výbornú ochranu proti korózii elektro-chemickým efektom, dokonca aj keď je nanosená vrstva poškriabaná alebo poškodená.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól
 Zápach: charakteristický
 Aplikčná teplota: 10 °C až 25 °C
 Pracovná teplota: -50 °C až 130 °C
 Teplotná odolnosť: -50 °C až 500 °C
 Teplota vznietenia: -42 °C
 Teplota varu: -24,9 °C
 Dolné a horné limity výbušnosti: 1,0 - 18,6 obj. %
 Tlak pár (pri 20 °C): 3900 hPa
 Hustota: (pri 20 °C): 1,059 kg/dm³
 Rýchle schnutie, bez pórov
 Schnutie prášku (pri 20 °C): 5-7 min
 Premaľovanie:
 štandardné farby - po min. 6 h
 farby s vysokým obsahom rozpúšťadiel:
 po min. 24 h
 Výdatnosť: 2 vrstvy (pri 20 °C a 50 % vlhkosti):
 cca 4 m²

Skúška odolnosti soľnou hmlou DIN EN ISO 9227 NSS:
 2 vrstvy (30-50 µm): min. 240 h
 3 vrstvy (70-90 µm): min. 480 h
 Protokol o skúške č. EB 1692249, TÜV-Rheinland

Skúška odolnosti voči pôsobeniu vlhkosti DIN EN ISO 6270-2:
 2 vrstvy (30-50 µm): min. 1 000 h
 3 vrstvy (70-90 µm): min. 1 416 h
 Protokol o skúške č. EB 1692249, TÜV-Rheinland

!!!PRED POUŽITÍM RIADNE PRETREPÁŤ, MIN. 2 MINÚTY!!!
 Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
 Uchovávať v suchu. Chráňte pred mrazom.
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Používa sa na opravy žiarovo pozinkovaných povrchov poškodených zvaráním, vŕtaním, rezaním, brúsením a inými mechanickými postupmi.
- Možné použitia ZINC 240: nádrže na teplú vodu, kovové konštrukcie, ploty, chladiace veže, vozidlá, poľnohospodárske zariadenia, kovové okná a dvere, strechy, žľaby, oceľové mostné konštrukcie, oceľové rámy, skladovacie nádrže, čerpadlá, kompresory atď.
- Perfektný pre lodné plavidlá a pobrežné zariadenia, ktoré sú vystavené vplyvom slanej vody, ako aj pre všetky kovové a zariadenia, ktoré sú vystavené vplyvom počasia.
- Na čistenie a predbežnú úpravu povrchov pred aplikáciou použite napr. SAFE CLEAN podľa pokynov.
- PO POUŽITÍ: na vyčistenie trysky a prevenciu jej upchatia - držte plechovku hore dnom a rozprašujte, kým sa neuvoľní iba plyn.
- Počet vrstiev závisí od požadovanej odolnosti (viď technické informácie).
- Ak chcete prispôbiť farbu pôvodne pozinkovaných povrchov, použite ZINC GUARD.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T111002	Zinc 240	500 ml	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

