

SEF-R

TEKUTÉ TESNENIE

- Ideálne tesnenie bez plesní.
- Použiteľné za niekoľko minút.
- Znižuje zásoby vopred vytvorených tesnení.
- Nespôsobuje koróziu.
- Okamžité výsledky.
- Vypĺňa nerovnosti.
- Vysoká chemická odolnosť.
- Odolnosť voči vysokému tlaku a UV žiareniu.
- Teplotná odolnosť -60 °C až 300 °C, krátkodobá 330 °C.
- Vysoká lepiaca sila.
- Vyvinuté pre aplikácie na vysoko výkonné motory.
- Jednoducho odstrániteľné.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SEAL FLEX HT RED

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL FLEX HT ČERVENÝ je modifikovaný tesniaci prostriedok na báze acetoxysilikonu, ktorý je bez zápachu. Tento silikón nespôsobujúci koróziu s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami je možné používať pre širokú škálu materiálov a predovšetkým tam, kde nie je prípustná žiadna zmena farby alebo korózia chlórových materiálov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: pasta
Chemická báza: acetoxysilikon
Farba: červená
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 20 °C): 1,04 g/cm³
Čas potrebný na zaschnutie (na dotyk): 10 minút
Proces tvrdnutia: ~4 mm/24 h pri 50 %r.v.
Tvrdosť (Shore A): 25
Medza pevnosti: 1,8 Mpa
Pevnosť v šmyku (Al, 1 mm): 2,0 Mpa
Modul pružnosti (100 %): 0,52 Mpa
Predĺženie pri pretrhnutí: 500 %


SEAL FLEX HT ČERVENÝ vytvára silnú, tuhú, ohybnú a odolnú kaučukovitú gumu s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliám a vysokej teplote, ktorá si udržiava svoju pružnosť pri nízkych teplotách a stabilitu pri vysokých teplotách. SEAL FLEX HT ČERVENÝ môžete nanášať priamo, bez použitia ďalších nástrojov

Zotavenie po deformácii: 98 %
Teplotná odolnosť: -60 °C až 270 °C, krátkodobá 300 °C
Dielektrická pevnosť: 20 kv/mm (ASTM D 419)
Dielektrická konštanta: 3 pri 1 Mhz (ASTM D 150)
Dielektrický disipačný faktor: 3x10⁻³ at 1 Mhz (ASTM D150)
Objemový odpor: 2x10¹⁵ OHM cm (ASTM D 257)
Teplotná vodivosť: 315 cal/sec./cm², °C/cm
Skladujte v pôvodnom, uzatvorenom balení na chladnom a suchom mieste.
Optimálna skladovacia teplota: 8 °C až 23 °C.
Trvanlivosť: 2 roky v kovovej tube.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- SEAL FLEX HT ČERVENÝ je vyvinutý na tesniace a izolačné použitie v rozmanitých priemyselných oblastiach, vrátane kovových a sklenených konštrukcií, automobilovej výroby, námorníctva, strojárstva, skrutkových závitov, obrábacích strojov, údržby, spojov, prieduchov, prívodových a vývodných potrubí, kompresorov, čerpadiel, turbín, elektrických zariadení a elektroniky, leteckta a spotrebných výrobkov.
- Izolácia a ochrana motorových a elektrických schránok voči vlhkosti
- zatesnenie únikov vody na koncových svetlách a spojoch karosérií
- SEAL FLEX HT ČERVENÝ dokáže spojiť: kovy a rozličné zliatiny, sklo, keramiky a viacero druhov syntetických materiálov
- SEAL FLEX HT ČERVENÝ je odolný voči: slabým kyselinám (do 20%), glykolu, HCFC (freón 31), butánu, olejom, masťom, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovým a brzdovým kvapalinám, vode, pare, nemrznúcim zmesiam, palivovému oleju, alkáliám a fyziologickým roztokom.
- Na dosiahnutie optimálnej priľnavosti by povrchy mali byť zbavené hrdz, oleja/masťoty alebo prachu. Preto odporúčame daný povrch očistiť pomocou výrobku FAST CLEAN alebo SAFE CLEAN.
- Pred použitím odporúčame vyskúšať SEAL FLEX HT ČERVENÝ na podklade.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T571701	Seal Flex HT červený	200 ml	pozri odtlačok + 24 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

