TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

PWF

POWER FIX

PERMANENTNÁ LEPIACA PÁSKA NA RÔZNE POUŽITIE

- 100 % akrylové lepidlo (adhezívum)
- Poskytuje vysokú lepivosť
- Vhodný na viaceré materiály ako kov, drevo, sklo,...
- Výborná odolnosť voči vonkajším vplyvom
- Môže byť použitá na vnútorné aj vonkajšie aplikácie



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POWER FIX je špeciálne navrhnutý pre permanentné spájanie v interiéroch aj exteriéroch. POWER FIX poskytuje excelentnú odolnosť voči vlhkosti, UV-žiareniu, chemikáliam a vysokým teplotám až do 90 °C. POWER FIX môže nahradiť nitovanie, zvary, tekuté lepidlá a iné permanentné spojovacie prvky. POWER FIX má veľmi dobré lepiace vlastnosti a je vhodný na viaceré druhy materiálov ako je kov, drevo, sklo, plasty a mnohé iné.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Hrúbka: 1,00 mm
Priľnavosť: 29 N/25 mm
Teplotná odolnosť: -40 °C až 93 °C
Krátkodobá teplotná odolnosť: + 150 °C
Odolnosť voči rozpúšťadlám: Dobrá
Chemická odolnosť: Výborná
Odolnosť voči UV žiareniu: Výborná
Odolnosť voči vlhkosti: Výborná
Dynamické šmykové napätie: 5 kg/cm²
Statické šmykové napätie: 1000g/ 3,23 cm² po 7 dňoch pri 23 °C; 500g/ 3,23 cm³ po 7 dňoch pri 93 °C
Skladovateľnosť: skladujte v čistom a suchom dobre odvetrávanom priestore, ideálne v teplotnom rozsahu 10 °C až 30 °C. V týchto podmienkach je ho možné skladovať minimálne 24 mesiacov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- APLIKÁCIE:
  - Oprava automobilových vonkajších obložení, bočných líšt karosérie, spätných zkradiel, ...
  - Značenia (poznávacie značky, emblemy, logá, odznaky, panely, ...)
  - Elektronické displeje.
  - Montáž dekoratívnych materiálov a obrúb
  - Fixovanie panelov do rámov a vystužovanie panelov
  - Montáž okien a dverí
  - Vonkajšie aj vnútorné použitie
- ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
- Pracovná teplota by mala byť medzi 15 °C a 30 °C. Pred aplikovaním POWER FIX by mal byť povrch čistý a bez prachu a mastnoty. Pre docielenie čistého povrchu odporúčame použiť MEGA FOAM alebo FAST CLEAN. POWER FIX by mal byť aplikovaný s maximálnym tlakom pre dosiahnutie maximálneho priľnutia. Indikovaný level priľnutia bude dosiahnutý až po spojení s lepeným povrchom približne po 24 hodinách pri izbovej teplote.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T554120	Power Fix 12 mm	12mm x 10 m	-	PÁSKY
T554190	Power Fix 19 mm	19 mm x 10 m	-	PÁSKY

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.