

KKS

HODÍ SA VŠADE TAM, KDE SA VYŽADUJE VYSOKÁ TEPELNÁ A TLAKOVÁ ODOLNOSŤ

- Vynikajúci pre použitia pri nízkej alebo vysokej teplote od -40 °C až do 1000 °C.
- Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu sa nerozteká.
- Chráni pred zadrením a nepríjemnými zvukmi.
- Odolnosť voči vysokému tlaku, vysoká ochrana proti korózii.
- Zabráňuje zadretiu a opotrebovaniu vysoko namáhaných dielov.
- Extrémne dlhotrvajúci mazací účinok dokonca aj v podmienkach s horúcou parou.
- Neobsahuje silikón ani kovové zložky, nahrádza medené spreje.
- Izolačná vrstva medzi komponentmi.
- Nepoškodzuje ABS senzory.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

KERAMIC SPRAY/PASTE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

KERAMIC SPRAY je vysokokvalitné odolné mazacie, izolačné a antikoročné mazivo bez obsahu kovov, ktoré odoláva extrémnym teplotám.

KERAMIC SPRAY je vysokokvalitné odolné keramické

mazivo, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre aplikácie, kde je požadovaná vysoká odolnosť voči tlaku a teplote.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KERAMIC SPRAY:

Vzhľad: aerosól

Zápach: charakteristický

Teplotný rozsah: -40 °C až 1000 °C

Teplota varu: -44,5 °C

Teplota vzplanutia: -97 °C

Teplota vznietenia: > 200°C

Doľné a horné limity výbušnosti: 0,8 - 10,9 obj. %

Kinematická viskozita (pri 40° C): ≤ 20,5 mm²/s

Dynamická viskozita:

7500 - 10500 Brookfield sp3 6 rpm

4000 - 6000 Brookfield sp3 12 rpm

Tlak pár (pri 20 °C): 5100 hPa

Hustota (pri 20 °C): 0,658 g/cm³

Prchavé organické zlúčeniny (VOC): 75 % (493.5 g/l)

Obsah tuhých látok: 24,4 %

Skladovateľnosť: 24 mesiacov

Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa

karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **Priemysel:**
Obzvlášť vhodný pri montáži a demontáži ťažných pružín, pri skúšobnom tlaku pri testovaní nádrží, guľových ventilov, klzných vedení, vretien, závitových súkolies, kolies, skrutiek, rezných nástrojov.
Na mazanie listových pružín, reťazí, pántov, kovových ložísk, brán, záhradného a garážového náradia, eskalátorov, výtahov, vykurovacích dielov a klapiek, atď.
- **Automobilový priemysel:**
Na mazanie pántov, kĺbov nápravy, listových pružín, skrutiek kolies, hláv kolies, výfukových systémov, turbodúchadiel, vysúvacích ložísk spojky, strmeňov kotúčových brzd, brzdových systémov, motora a strojových súčastí, skrutiek, na ochranu pásika obmedzovača dverí pred koróziou pri styku s hliníkovými rámami.

- **Použitie:**
Povrch musí byť suchý, čistý a odmastený. Staré mazivá je potrebné odstrániť pomocou prípravkov SAFE CLEAN alebo CLEANSPRAY. Dobre pretrepte! (minimálne 2 minúty, až kým nebudete počuť zvuk narážajúcej miešacej guľôčky).
Aplikujte zo vzdialenosti 20 - 30 cm od ošetrovanej oblasti.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T920001	Keramic Spray	500ml	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLA



MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

