TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

FFS

FAST FIX S

ČÍRE KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLO PRE ŤAŽKO LEPITEĽNÉ POVRCHY

- Rýchle vytvrdzovanie.
- Nízka viskozita.
- Vhodný na lepenie ťažko lepiteľných povrchov ako guma, kartón, papier, silikón, koža,...
- NSF certifikát.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FAST FIX S je kyanoakrylátové lepidlo s nízkou viskozitou, ktoré spolu s produktom FAST FIX PRIMER lepí aj tie najťažšie lepiteľné materiály.

FAST FIX S rýchlo vytvrdzuje a má vysokú priľnavosť aj na náročných povrchoch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Chemická báza: kyanoakrylátové estery
Skupenstvo: Kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: > 35 °C
Bod vzplanutia: > 80 °C
Hustota: 1,05 g/cm3 (20 °C)
Rozpustnosť vo vode: Nemiešateľný
Dynamická viskozita: 20 - 40 mPa* s (20 °C)

Čas fixácie na:
Hliník/hliník: ≤ 60 sek.
SBR/SBR: ≤ 5 sek.
Polykarbonát/polykarbonát: ≤ 10 sek.
EPDM/EPDM: ≤ 7 sek.
Úplné vytvrdnutie: 24 h

Fyzikálne vlastnosti (vytvrdnutý film):
Pevnosť v ťahu (po vytvrdnutí) (DIN EN 1465):
hliník/hliník: > 20 N/mm²
ABS/ABS: test zlyhal
Ťahová sila na guľatých gumových profiloch::
SBR/SBR - priemer 18 mm: > 1700 N
SBR/SBR - 10 dní/70 °C: > 1500 N

SKLADOVANIE: FAST FIX S skladujte vždy pevne uzavretý na chladnom, suchom a tmavom mieste. Skladujte pri izbovej teplote (18 až 28 °C). Ak sa skladuje pri teplote 5 °C (alebo v chladničke), doba skladovania sa predĺži. Pri skladovaní v mraze do -20 °C môžu byť lepidlá uskladnené skoro neobmedzene dlhý čas, avšak pred použitím sa musia previesť na izbovú teplotu. Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- APLIKÁCIA: Pred aplikáciou je potrebné povrchy odmastiť a vysušiť, v ideálnom prípade aj zdrsniť. Na takto pripravené povrchy naneste tenkú vrstvu FAST FIX S, stačí iba na jednu stranu. Následne povrchy na niekoľko sekúnd silno pritlačte k sebe a nechajte lepidlo vytvrdnúť. Ak je FAST FIX S nanesený v príliš hrubej vrstve, vytvrdzovanie bude trvať dlhšie. Na urýchlenie vytvrdzovania sa môže použiť FAST FIX AKTIVATOR.
- Pre náročné materiály ako napríklad silikón použite FAST FIX S v kombinácii s FAST FIX PRIMER-om. Nežiadúce vytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť pomocou FAST FIX REMOVER-a.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T501010	Fast Fix Aktivator	50 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501011	Fast Fix Remover	20 g	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501013	Fast Fix Filler	30 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501014	Fast Fix Primer	50 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T504600	Fast Fix S	20 g	pozri odtlačok + 15 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.