TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

SET

MS POLYMÉR PRE LEPENIE A TESNENIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

- Ideálne lepidlo pre:
  okná a sklá
  inštalatérov a údržbárov
  lepenie kameňa a mramoru
- môže byť aplikovaný na suché, ale aj na mokré povrchy
- vysoká pevnosť v ťahu
- dá sa ľahko prefarbiť alebo prelakovať
- neobsahuje žiadne: izokyanáty, rozpúšťadlá, ani silikóny
- rýchlo vytvrdzuje
- odolný voči UV-žiareniu
- odolný voči slanej vode
- obsahuje spomaľovač horenia, trieda B2
- odolný voči plesniam, zabraňuje ich rastu



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi..

SEAL TECH 55

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL TECH 55 je lepidlo na báze MS polymérov. Je špeciálne vytvorené pre lepenie skla a okien, pre opravné práce u inštalatérov a na lepenie kameňa a mramoru.
SEAL TECH 55 je bez zápachu a môže sa používať v interiéri aj exteriéri.

Dá sa aplikovať aj vo veľmi tenkých vrstvách. Spoľahlivo sa dá nanášať do veľmi tenkých vrstiev alebo prekrývane (aj keď je vrstva už vytvrdnutá) do vrstvy hrúbky 15-20 mm. Môže sa premaľovať alebo prelakovať, a to aj v mokrom (nevytvrdnutom) stave.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Materiál: MS polymér
Vôňa: charakteristická
Farba: čierna, biela, transparentná
Tvrdosť: 53 Shore A
Teplota varu: < 34°C
Bod vzplanutia: 180 °C
Hustota : 1652,7 kg/m³
Relatívna hustota: 1,653
Kinematická viskozita (pri 40 °C): > 20,5 cSt
Teplota samovznietenia:≈ 420 °C
Tlak pár (pri 20 °C): 100 Pa
Tlak pár (pri 50 °C): 0,51 kPa

Teplota pri spracovaní: 5 °C do 40 °C
Teplotná odolnosť: -40 °C až 90 °C
Vytvrdzovanie: 3-4 mm za 24 hodín
Predĺženie pri pretrhnutí: 350 %
Viskozita: 900 mPa.s
Pevnosť v ťahu: 2,3 N/mm²
Skladovateľnosť:
- v dobre uzavretom pôvodnom balení
- uložené na chladnom a suchom mieste
- pri teplote 5 °C až 25 °C:

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Pred lepením očistite lepené povrchy od prachu a mastnoty. Použite na to výrobok SAFE CLEAN alebo MEGA FOAM. V prípade, že potrebujete dosiahnuť hladký povrch, nastriekajte na tmel SEAL TECH FINISHER uhlaďte pomocou gumenej alebo kovovej špachtle.
- Okná, dvere a fasády: pre tesnenie hliníka, skla, plastov, dreva, plechov, parapetov, a to aj v kombinácii; tesnenie skla v syntetických a hliníkových profiloch; vytesnenie hliníkových rohov; tesnenie hliníkových vodiacich líšt na stavebných materiáloch (kameň, betón, mramor, ...); tesnenie dverových profilov z hliníka, plastu, dreva na stenu alebo na stavebný materiál; upevnenie a utesnenie železných a neželezných platní pri osádzaní okien.
- Inštalatéri a údržbári: tesnenie PVC a kovových rúrok a potrubí, použiteľný aj na pozinkované rúry; tesnenie sanitárnych dielov a sprchových kútov (ideálny, pretože je bez zápachu a môže byť aplikovaný na mokrý povrch); tesnenie umývadiel (má protihubové a baktericídne vlastnosti).
- Prírodný kameň a mramor: tesnenie a lepenie týchto materiálov na steny; lepenie písmen, tabuliek a rôznych znakov na mramor; lepenie a utesnenie skla a zrkadla (SEAL TECH 55 nepoškodzuje strieborný film na zrkadle); vhodný na lepenie belgického modrého kameňa a žuly (nezanecháva žiadne škvrny); ideálny ako tesnenie medzi mramorom a kovom. Dá sa ľahko premaľovať a prelakovať, a to aj akrylátovým disperzným lakom.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
N599422	Polohovatelná špicka	360°	-	NÁRADIE
T569000	Vytlačovacia pištoľ	280/310 ml	-	NÁRADIE
T569101	SEAL TECH 55 čierny	290 ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T569201	SEAL TECH 55 biely	290 ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T569301	SEAL TECH 55 šedý	290 ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T569401	SEAL TECH 55 hnedý	290 ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T569601	SEAL TECH 55 transparentný	290 ml	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T579001	Seal Tech Finisher	1 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



