TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

CVX CONFIX

RÝCHLE A PEVNÉ LEPENIE

- Rýchle a kontrolované vytvrdzovanie.
- Široká škála priľnavosti na rozličné materiály.
- Jednoduchá manipulácia.
- Veľmi vysoká spojovacia sila.
- Bez zápachu.
- Schopnosť vypĺňať medzery.
- Je ho možné brúsiť a natierať farbou.
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- Odolný voči teplotám až do +80°C.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CONFIX je ideálnym výrobkom na lepenie a spájanie. Poskytuje mimoriadne rýchle a trvalo pevné spojenia, a to aj v extrémnych podmienkach, buď v remeselnej alebo v priemyselnej výrobe.
CONFIX ponúka vynikajúce spojenie pri použití na rozličné drevené výrobky a stavebné materiály, keramiku, kovy, teplom tvrditeľné a tvárniteľné materiály. Pri lepení dreva na drevo spĺňa parametre najvyššej záťažovej triedy DIN D4.
CONFIX je obzvlášť silným lepidlom, ktoré dáva možnosť uskutočňovať permanentne funkčné a vysoko pevné spojenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Materiál: Modifikovaný polyuretán
Farba: Smotanovo biela
Zápach: typický
Bod vznietenia: > 55°C
Hustota pri 20°C: 1,46 g/cm³
Teplota zapálenia: 400°C
Zmenšenie objemu po plnom vytvrdnutí: 0%
Pevnosť v ťahu:
Drevo: 10,0 N/mm²,
Kameň alebo tehla: 11,5 N/mm²,
Hliník: 14,0 N/mm²
Tepelná stabilita: -30°C až 80°C
Spotreba: 400 g/m²
Aplikačná teplota: +5°C až + 35°C
Použitie:
Čas potrebný na vytvorenie spojenia: 5 min,
10 minút na 80%-né vytvrdnutie,
45 min na 100%-né vytvrdnutie pri bežných podmienkach
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Povrchy spájaných podkladov musia byť suché a očistené od prachu a mastnoty. Odstráňte eventuálne oddelené zložky. Ako odmasťovací prostriedok použite KLEENSPRAY-S alebo SAFETY CLEAN.
- Priložte spolu časti, ktoré majú byť spojené, predtým, než CONFIX začne pôsobiť. V prípade potreby stláčajte k sebe až do dosiahnutia funkčnej tvrdosti.
- CONFIX počas tvrdnutia mierne pení. Nezatvrdnutý CONFIX odstráňte čistiacimi obrúskami. Zatvrdnuté spojivo je možné brúsiť a natierať farbou.
- POZNÁMKA:
  Viskozita 1-zložkových polyuretánových lepidiel je dvojnásobná pri spracovaní
  pri teplote +15°C v porovnaní s tou
  pri spracovaní pri teplote +25°C.
- Lepidlo pri vystavení slnečnému žiareniu mení svoju farbu. Spojovacia sila sa nemení!
- Spájanie hliníka: Možné len na chemicky vopred upravených alebo natretých povrchoch. Čistý hliník je možné spájať len
  po vhodnej predchádzajúcej úprave alebo natretí základovou farbou.
- Spájanie materiálov s odlišnou lineárnou rozťažnosťou je potrebné posúdiť v súvislosti s ich dlhodobým namáhaním!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T901000	Confix	310 ml	LEPIDLÁ A TMELY








UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.