

SB60

HYBRIDNÝ POLYMÉR PRE ELASTICKÉ LEPENIE A TESNENIE

- Môže byť použitý na suchých a mokrých povrchoch.
- Po 15 minútach sa môže pretrieť farbou.
- Jedinečné lepenie na väčšine materiáloch – bez použitia primeru: kov, lak, základný lak, polyester, zinok, hliník, drevo, ...
- Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá alebo izokyanáty, je bez zápachu.
- Pri tvrdnutí sa nezmršťuje, odoláva vibráciám a zachováva si pružnosť.
- Vynikajúca chemická odolnosť po vytvrdnutí.
- Vysoká pevnosť v ťahu a jedinečné zlepšenie – 265 N/cm².
- Odolný voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom, je fungicídny a baktericídny.
- Jednoduché použitie.
- Dostupný v štyroch farbách: biela, čierna, béžová a šedá.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SEAL & BOND MS 60

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL & BOND MS 60 je novou technikou lepenia a tesnenia na báze hybridných polymérov. Neobsahuje ftaláty, izokyanáty, rozpúšťadlá a silikón. Výsledkom toho je, že SEAL & BOND MS 60 je takmer

bez zápachu a úplne neutrálny, takže priľnavosť na kovoch a väčšine materiálov ponúka neobmedzené možnosti.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Priľnavosť: na väčšinu povrchov.
POZOR: zlá priľnavosť na PE, PP, silikóny,...
Tepelná stabilita: -30 °C až 95 °C.
Krátkodobá pre procesy obalovania práškom až 200 °C.
Predĺženie pri roztrhnutí - DIN 53504: >350 %.
Neobsahuje izokyanáty: netoxický.
Chemická odolnosť:
dobrá: voda, morská voda, alifatické rozpúšťadlá, oleje,
mazivá, zriedené organické kyseliny, zásady;
stredná: estery, ketóny, aromatické zlúčeniny; pre viac
informácií pozrite zoznam chemickej odolnosti;
zlá: koncentrované kyseliny, rozpúšťadlá na báze
chlóru.

Elektrický odpor: 10¹⁰ Ohm.
Tečenie: 5 bar/3 mm/23 °C 140 g/min.
Stvrdnutie povrchu: 23 °C 50 % R.V. 8 minút
Nepriľnavý: 23 °C 50 % R.V. 25 minút.
Úplné vytvrdnutie: 23 °C 50 % R.V. 24 hodín - 6 mm;
48 hodín - 7 mm; 72 hodín - 8 mm.
Max. prípustná deformácia: 12,5 % (podľa ISO 9046).
Dilatačný spoj pre ISO 11600 F 12,5 %
HM E konštrukcie.
Zmenšenie objemu po vytvrdnutí:

APLIKÁCIE A POUŽITIE

- KAROSÁRNE A AUTOMOBILOVÉ DIELNE
zlepšovanie dielov karosérie: oceľ/ocel' bez
použitia základovej farby
tesnivo do špár: tesnenie špár po zváraní a
spájani plechov – jednoduché tvarovanie a
prefarbenie.
lepenie spojlerov a iných doplnkov - dobrá
priľnavosť na lakované diely a polyester
tesnenie únikov vody, môže byť použitý na mokré
podklady
zlepšovanie rôznych materiálov. Výborná
priľnavosť na kov, základové farby, pozinkované
povrchy, hliník, drevo, väčšinu syntetických
materiálov
- KONŠTRUKCIE
lepenie železných aj neželezných dosiek na
okenné rámy
lepenie zrkadiel, nenapáda striebro (lepidlo vždy
nanášajte vo vertikálnej línii)
lepenie dekoratívnych panelov
pri výrobe výťahov: dobrá priľnavosť na farbené
povrchy
lepenie drevených alebo kovových stolových
dosiek
lepenie písmen a menoviek na hroby a fasády
lepenie a tesnenie kontajnerov

- VZDUCHOTECHNIKA
tesnenie potrubí z PVC a kovových potrubí,
vynikajúca priľnavosť taktiež na pokovovaných
vedeniach
- ZDRAVOTNÍCKA TECHNIKA
ako tmel aj na mokré povrchy. Nenapáda akrylát.
SEAL & BOND MS 60 je odolný voči UV žiareniu, je
fungicídny a baktericídny
- STAVEBNÍCTVO
lepenie izolácií, dokonca aj na mokré povrchy.
SEAL & BOND MS 60 nerozpúšťa polystyrén
ako montážne lepidlo na lepenie podlahových
krytín, drevených podláh, obkladov fasád,
odkvapov, tehliel, Gyproc, penový betón, Ytong,
betón, maltu, ... SEAL & BOND MS 60 nahrádza
mechanické pripevňovacie zariadenia
ako tesniaci tmel pre mokré a problematické
povrchy. Nenapáda prírodný kameň ako mramor,
Belgický modrý kameň (Belgian blue stone) a
žulu. Ideálny na tesnenie okien a tehlovej stavby.
Dá sa veľmi dobre prefarbiť, dokonca aj s
akrylátovými disperznými farbami
okná a verandy: lepenie skla do syntetických a
hliníkových profilov, lepenie rámov a rohových
prvkov pri výrobe okien

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N530106	Seal & Bond MS 60 čierny	310 ml	LEPIDLÁ A TMELY
N530206	Seal & Bond MS 60 biely	310 ml	LEPIDLÁ A TMELY
N530306	Seal & Bond MS 60 šedý	310 ml	LEPIDLÁ A TMELY
N530906	Seal & Bond MS 60 béžový	310 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

