

SEL

UNIVERZÁLNE ANAERÓBNE SPÁJANIE A LEPENIE

- Univerzálne anaeróbne spájanie a lepenie
- Zaistenie závitov, lepenie rúr a prírub a upevnenie v jednom výrobku
- Možná aplikácia aj hore nohami
- Výborná dĺžka nastavenia
- Žiadne znaky nebezpečenstva
- Odolnosť voči teplotám od -55°C až do +150 °C
- V praktickom tlakovom balení
- Registrované na NSF / DVGW



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SEAL & LOCK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL & LOCK je univerzálny tixotropný anaeróbny lepiaci a tesniaci materiál so strednou silou, ktorý môže byť použitý na tesnenie závitov alebo upevnenie závitných skrutiek a na utesnenie guľôčkových a valčekových ložísk v domčekoch. Tento typ môže byť použitý aj na upevnenie prírub a rúr a závitových spojení v rúrach.

SEAL & LOCK účinkuje aj pri nízkych teplotách (> 0°C). Praktické balenie v objeme 100 ml umožňuje ľahké a veľmi presné nanášanie v 360-stupňovej polohe. Certifikované podľa DVGW (DIN EN 751-1) a ANSI/NSF Norma 61 pre použitie v priemyselných a obytných systémoch pitnej vody pri nie viac ako +82° C.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Fyzikálne vlastnosti (tekutý výrobok)
Chemický základ: diester alebo kyselina metakrylová
Farba: žltá/ fluorescenčná pri 365nm
Viskozita: 25°C Brookfield RVT
55000 - 80000 mPas spindle/ rpm 6/ 2,5
18000 - 30000 mPas 6/ 20
Hustota: 1,05 g/cm³ 25°C
Max. priemer skrutky: 3 palce (M 80)
Max. vyplňaná medzera: 0,50 mm
Bod vzplanutia: > 100°C
Trvanlivosť: 1 rok pri izbovej teplote

Fyzikálne vlastnosti (aplikovaný výrobok)
Úvodná sila po: 15 - 30 min
Funkčná sila po: 1 - 3 h
Konečná sila po: 3 - 6 h
Záťažový točivý moment: 10 - 20 Nm (M10),
DIN EN 15865
Bežný točivý moment: 10 - 15 Nm (M10)
Pevnosť v šmyku: 6 - 13 N/mm² (DIN EN 15337)
Teplotný rozsah: - 55°C do +150°C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POZOR:
Použitie SEAL & LOCK sa neodporúča pre skrutky z medi alebo zliatin medi, ktoré majú kontakt s teplou vodou (>40°C) bez predchádzajúceho testovania. V Nemecku nie je povolené používať v plynových inštaláciách v domácnosti podľa TRGI '86/96.
- Zaistenie závitov, rúr a prírub, upevnenie.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T560001	Anaerobic Activator	100 ml	LEPIDLÁ A TMELY
T567001	Seal&Lock	100 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

