

ALU

HLINÍKOVÁ PODKLADOVÁ VRSTVA, KTORÚ JE MOŽNÉ ZVÁRAŤ A LAKOVAŤ

- Kombinácia čistého hliníka a vybraných syntetických živíc.
- Vynikajúca priľnavosť na všetky druhy ocele.
- Nápomocný pri zváraní pomocou bodovej zväračky a poloautomatickým strojom; za sucha alebo za mokra.
- Enormná tepelná odolnosť do 800 °C.
- Vytvára prostredníctvom spojenia pri roztavení jednoliaty celok s bodovými zvarmi pri klampiarskych prácach a týmto spôsobom zabráňuje vzniku hrdze.
- Po zaschnutí môže byť odmastený pomocou prípravku SAFETY CLEAN.
- Môže byť nalakovaný, nafarbený pomocou väčšiny základných farieb.
- Ekonomické použitie
- Nadbytok a zvyšky ALU 1000 sa jednoducho odstránia pomocou KLEENSPRAY-S.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

ALU 1000

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ALU 1000 poskytuje kovovým povrchom katodickú ochranu a jeho použitie je jednoduché, rýchle a šetrné. Už po prvom nastriekaní sa vytvorí ochranná hliníková vrstva s čistotou 99,5 %. Vďaka prídavnej zložke syntetickej živice sa jemné hliníkové častice usadzujú na základnom materiáli a pevne tam priľnú. Pôsobením vysokej teploty sa živica odparí a zostáva

len vrstva z čistého hliníka, ktorá je pritavená ku kovovému povrchu. ALU 1000 má dobrú chemickú odolnosť a priľnavosť na väčšinu lakov, syntetických materiálov, železné a neželezné kovy, ... ALU 1000 má pružné vlastnosti.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farba: hliníková.
Vzhľad: saténový / lesklý.
Zloženie: hliník s čistotou 99,5% a syntetická živica, rozpúšťadlá a ozónu neškodný plyn.
Tavenie: pri teplotách okolo 650 °C sa hliníková časť roztaví a priľne k povrchu.
Odporúčaná vrstva: v závislosti na použití alebo v závislosti od podkladu, postačuje 1 rovnomerná vrstva.
Priľnavosť na: železné aj neželezné kovy, oceľ, pokovovanú oceľ, opieskovaný hliník, ... ako aj na drevo a väčšinu syntetických materiálov.

Odolnosť teplotám: trvalo do 800 °C, krátkodobu do 970 °C.
Chemická odolnosť: odoláva väčšine kyselinám a zásadám; odoláva poveternostným vplyvom.
DÔLEŽITÉ: ALU 1000 aplikujte ako základnú alebo ako konečnú vrstvu.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, držte v suchu a pri teplote od 5 °C do 28 °C.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa Karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- ako antikoročná vrstva pre kolektory, horáky centrálneho vykurovania, výfuky, strmene kotúčových brzd a plochy vystavené vysokým teplotám...
- ako základná vrstva, cez ktorú sa dá zvärať - priemyselné zváranie, všeobecná údržba, auto dielne, garáže, ...

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N112002	Alu 1000	400ml	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

