

RRE-570

NEVTRALEN TOPILEC RJE

- Varen za železo in jeklo.
- Koncentrirana raztopina za potopni rezervoar 1/10.
- Okolju prijazno.



RUST REMOVER

Splošne informacije

RUST REMOVER je najvarnejši in najpreprostejši način odstranjevanja rje iz vseh jeklenih in (litih) železnih predmetov; varen in okolju prijazen, saj ne vsebuje kislin ali drugih nevarnih kemikalij. RUST REMOVER je ekonomičen, ker ga razredčimo z vodo v razmerju 1/10. Raztopina se sama regenerira, tako da jo lahko

večkrat uporabimo. Aktivno globoko prodiranje v vsa votla in težko dostopna mesta zahvaljujoč visoki kapilarnosti. Tudi pri daljšem stiku s kovino brez rje ne vpliva na njo ali je ne poškoduje. RUST REMOVER preprečuje nastanek rje, kar pomeni, da lahko kovina ostane nekaj časa nezaščiten po obdelavi.

Tehnični podatki


Oblika: tekočina
Barva: transparentna
Vonj: značilen
Sestava: 15-30% fosfonati
pH vrednost: 6
Dinamična viskoznost (pri 20°C): 1 mPas
Kinematična viskoznost (pri 40°C): 1 mm²
Tališče/ledišče: 0°C
Vrelišče: 100°C

Hitrost izparevanja: 0,3 butil acetat
Topnost v vodi: 100%, popolnoma topno
Relativna gostota (pri 20°C): 1,2
Absolutna gostota (pri 20°C): 1170 kg/m³
Vsebnost organskih topil: 0% (2010/75/EU - HOS)
Rok uporabe: 24 mesecev
Skladiščenje: v hladnem prostoru, zaščititi pred zmrzaljo, v zaprti originalni embalaži.

Navodila in uporaba

- **UPORABA:**
 - Odstranjuje rjo iz jekla in (litega) železa.
 - Obnova vozil in strojev.
 - Ladjedelnštvo: odstranjevanje rje iz verig, zobnikov in drugih težko dostopnih mest.
 - Primeren za uporabo pred cinkanjem, barvanjem ali drugo površinsko obdelavo.
- **NAVODILA:**
 - Odstranite odstopajoče rjo, umazanijo in maščobe.
 - Na 10 litrov čiste vode v korito dodajte 1 liter RUST REMOVER, tako da je raztopina v 360° stiku z obdelovanimi deli in odstranjena rja pade skozi rešetko.
 - Poskrbite, da so deli popolnoma potopljeni.
 - Sperite dele s čisto vodo, odstranite vse črne obloge in temeljito posušite.
- Čas namakanja je odvisen od količine rje. Pri 20°C pustite potopljeno:
 - 15 - 30 minut za lahko površinsko rjo
 - 2 - 12 ur za debelo plast rje
 - 12 - 36 ur za globoko izbočeno rjo.
- Reakcija se bo pospešila s segrevanjem raztopine (do največ 50°C). Obdelane dele zaščitite z Multi Super 5.

Šifra	Naziv	Vseбина	Skupina
N119101	Rust Remover	1l	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.