

QAP

QUICK ANCHOR PRO

- Na osnovi poliuretana.
- Hitra in ciljno usmerjena uporaba.
- Kratek čas sušenja.
- Elastičen in stabilen.
- Možnost fleksibilne uporabe ne glede na gradbeni material.
- Odličen za materiale, kot so votla in polna opeka, apnenčasta opeka, plinski beton, mavčne plošče, les in cementne vlaknane plošče ter vsi običajni lahki gradbeni in panelni gradbeni materiali.
- Za pritrdjevanje lahkih predmetov, tudi na težko dostopnih mestih.
- Primerno za pritrdjevanje blizu robov in pri majhnih razdaljah med robovi.
- Idealno polnilo za popravilo poškodovanega osnovnega materiala.
- Lahko se prebarva.
- Lahko se strojno obdeluje/brusi.
- Enostavno raztezanje zagotavlja strjevanje in trajen oprijem v votlih prostorih.
- Ekonomična uporaba brez dolgega čakanja.
- Ne vsebuje topil in stirena.
- Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem z zaščito pred UV-žarki.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

QUICK ANCHOR PRO

Splošne informacije

Quick Anchor Pro je material na osnovi poliuretana, ki združuje hiter in ciljno usmerjen nanos ter kratek čas sušenja. Je prožen in stabilen ter ga je mogoče fleksibilno uporabljati ne glede na gradbene materiale, kot so votla in polna opeka, apnenčasta opeka, plinski beton, mavčne plošče, les in cementne vlaknane plošče ter vsi običajni lahki gradbeni in panelni gradbeni materiali. Idealen za pritrdjevanje lahkih predmetov, tudi na težko dostopnih mestih, uporaben tudi blizu robov in

pri majhnih razdaljah med robovi. Uporabiti ga je mogoče tudi kot polnilo za popravilo poškodovanega osnovnega materiala. Quick Anchor Pro je mogoče prebarvati, obdelati z orodjem ali obrusiti. Njegovo enostavno raztezanje zagotavlja strjevanje in trajen oprijem v votlih prostorih. Ne vsebuje topil in stirena, ima ekonomično uporabo brez dolgega čakanja in je idealen za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem z UV-zaščito.

Tehnični podatki

Quick Anchor Pro (del A):
Fizikalno stanje: pastozno
Barva/vonj: bela/blag
Gostota 1,21 g/cm³
Topnost v vodi: praktično netopen
Dinamična viskoznost: 27 Pa*s
Quick Anchor Pro (del B):
Fizikalno stanje: pastozno
Barva/vonj: rjava/blag
Gostota: 1,2 g/cm³
Dinamična viskoznost: 22 Pa*s
Osnova: 2-komponentni poliuretan
Mešalno razmerje, prostornina: 1:1
Mešalno razmerje, masa: 0,89:1

Temperaturna obstojnost: -40 °C/+100 °C
Temperatura uporabe: +10°C/+20°C
Natezna trdnost (pri 23 °C): 210 kg/cm²
Raztezak pri pretrgu (pri temperaturi 23°C): 15%
Trdota Shore D: 80
Upornost: 1,2x10¹² Ohm*cm
Čas obdelave: 1 min.
Čas strjevanja: 2 - 5 min.
Končna katalizacija: 4 ure
Topnost v vodi: netopen
Plamenišče: 200 °C
Viskoznost: 50.000 mPa
Gostota: 1,12 g/cm³
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- Uporaba: Za popraviljanje raztrganih ali prevelikih vrtnalnih lukenj.
- Popravilo zlomljenih sestavnih delov, kot so težaji pohištva.
- Pritrdjevanje lahkih predmetov v porozne gradbene materiale, kot so polne in votle opeke, beton, omet, materiali na osnovi lesa, apnenčasta opeka, naravni kamen, ploščni gradbeni materiali itd.
- Navodila: Za varno pritrdjevanje je predpogoj temeljito čiščenje izvirane luknje (izpihovanje, krtačenje).
- Izberite ustrezno vrsto pritrditve (po potrebi mrežaste tuljave za votle gradbene materiale).
- Mešalno šobo pritrdite na kartušo 2K, jo vstavite v mešalno pištolo in nanesite 2 cm lepila, da v šobi nastane popolna zmes.
- Zaradi hitrega strjevanja je zdaj nujna takojšnja nadaljnja obdelava. Po potrebi upoštevajte nabrekanje.
- Po uporabi odstranite mešalno šobo, obrišite odvečne sestavine (opomba: trdilo in lepilo se ne smeta dotikati) in namestite tesnilni pokrovček).
- Nasvet: Zaradi kratkega časa obdelave je treba vnaprej pripraviti vsa orodja in komponente ter, če je mogoče, pripraviti vse luknje za vrtnanje.
- Upoštevajte tabelo obremenitev.

	Upoštevani so	zahtevani	varnostni	faktorji.
Velja za natezno	in strižno obremenitev	posameznega	sidra za	vijake v iverne plošče
Vijak Ø	[mm]:	4,0	5,0	6,0
Nazivni Ø svedra	[mm]:	10	10	10
Globina izvrtine	[mm]:	50	50	50
Globina sidranja	[mm]:	45	45	45
Priporočene obremenitve:				
Beton ≥ C12/15	[kN]:	0,55	0,65	0,75
Porobeton	≥ PB2, PP2 [kN]:	0,15	0,20	0,25
Masivna apnenčasta opeka	≥ KS20, ≥NF [kN]:	0,52	0,62	0,72
Perforirani apnenec	p ≥ 1.4 kg/dm ² [kN]:	0,20	0,25	0,30
Perforirana opeka	p ≥ 0.9 kg/dm ² [kN]:	0,20	0,25	0,30
Mavčni omet	12.5 mm [kN]:	0,14	0,14	0,14
Mavčno-vlaknene plošče	12.5 mm [kN]:	0,22	0,22	0,22

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T838202	Assortment Case 2K-Systems TechMasters	1 kos	-	ORODJA
T911350	Applicator 50ml TMT	1 kos	-	ORODJA
T915150	Quick Anchor Pro	50ml	glej odtis + 18 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE
Y911303	Mixer Tip 50 ml blue	10 kosov	-	ORODJA



LEPILA IN TESNILNE MASE

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

