

## SB40T

### MOČNA, TRANSPARENTNA, VISOKO KVALITETNA LEPILNO TESNILNA MASA

- Je uporabna na mokrih in suhih površinah.
- Ostane elastičen.
- Enkratna oprijemljivost na večini materialov – brez uporabe temeljnega laka.
- Ne pušča mastnih madežev.
- Ne vsebuje topil ali Isocyanata, je brez vonja.
- Se ne krči, odporen na vibracije, ostane fleksibilen.
- Po strditvi dobra kemična obstojnost.
- Visoka natezna trdnost in enkratna oprijemljivost – 220 N/cm<sup>2</sup>.
- Obstojen na UV žarke in druge vremenske vplive, odporen na plesen in bakterije.



Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v priporočilu, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

## SEAL & BOND MS 40 TRANS

### SPLOŠNE INFORMACIJE

SEAL & BOND MS 40 TRANS je močna, prozorna tesnilna masa na bazi M5 polimerov. SEAL & BOND MS 40 TRANS je idealen tesnilni kit. SEAL & BOND MS 40 TRANS ima dober oprijem na večini gradbenih

materialov. SEAL & BOND MS 40 TRANS je odporen na plesen in bakterije. SEAL & BOND MS 40 TRANS ne naredi madežev na podlago. SEAL & BOND MS 40 TRANS lahko uporabimo na mokri podlagi.

### TEHNIČNI PODATKI IN PAKIRANJE

Lepi: odlično lepi ploščice, cement, naravni kamen, les, beton, steklo, aluminij. Na PP, PE, teflonu in bitumnu ne garantiramo oprijema. Barvna obstojnost: zaradi zunanjih plivov lahko pride do spremembe barve. Lahko ga prebarvamo: z večino solventnih lakov in z laki na vodni osnovi. Kemična obstojnost: dobra: voda, morska voda, alifatska topila, olja, masti, razredčene organske kisline, lugi; možna: ster, ketoni, arome; slaba: koncentrirane kisline, klorirana topila, bazenska voda. Dilatacija pri prelomu - DIN 53504: > 250%. Razpršljivost: 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/min. Kožica: pri 23°C in 50% R.V. 5 minut.

Strjen: pri 23°C in 50% R.V.:  
24 ur - 4 mm, 48 ur - 5 mm, 72 ur - 8 mm.  
Max. dovoljena deformacija: 20% (po ISO 9046).  
Dilatacijski spoj: ISO 11600 F 20% HM E.  
Trdnost - DIN 53505: 40 Shore A.  
Natezna trdnost: 220 N/cm<sup>2</sup>.  
Obremenitev - DIN 53507: ca. 40N/cm<sup>2</sup>.  
Temperaturna obstojnost: -30°C do +95°C.  
Špica: 155°C max. 30 min.  
Volumsko krčenje po strditvi: < 2%.  
Rok uporabe: 12 mesecev, hraniti v suhem in hladnem prostoru - zaščititi pred zmrzaljo.  
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Ne lepi: pri 23°C in 50% R.V. 40 minut.

### NAVODILA IN UPORABA

- SEAL & BOND MS 40 TRANS je prozoren in idealen za elastično lepljenje in tesnenje v kopalnici, kuhinji in pohištvu, verandah, oknih, vratih, garažah, industriji in splošnemu vzdrževanju.
- Ima močen oprijem na večini materialov kot npr.: naravni kamen, opeka, beton, keramika, emajl, akrilat, porcelan, lak, kovina, steklo, mehak in trd les.
- Ne naredi madežev na naravni kamen.
- Ne našira srebne plasti pri ogledalih.
- OPOMBA: SEAL & BOND MS 40 TRANS lahko prebarvamo z večino lakov in barv, ampak zaradi velike raznolikosti lakov vedno priporočamo test. Sčasoma lahko pride zaradi zunanjih vplivov do spremembe barve.
- OPOMBA: Barve na osnovi alkidne smole lahko povzročijo počasnejše strjevanje SEAL & BOND MS 40 TRANS.
- SEAL & BOND MS 40 TRANS ima slabši oprijem na PP, PE, bitumnu in silikonu.

| Šifra   | Naziv                       | Vsebina | Skupina                 |
|---------|-----------------------------|---------|-------------------------|
| N539596 | Seal & Bond MS 40 Trans     | 310 ml  | LEPILA IN TESNILNE MASE |
| T569000 | TMT pištola za kartuše 26:1 | 1 kos   | ORODJA                  |
| T569001 | Konice 360°C                | 6 kosov | ORODJA                  |

